



TUSCANIA OIL

IMPREGNANTE OLEO-CEROSO EFFETTO BAGNATO PER COTTO INTERNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione oleosa in base solvente paraffinico alifatico, olio di ricino modificato, olio di legno, cera microcristallina minerale, sali metallici siccativi esenti da piombo.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutte le superfici in cotto e pietra assorbente collocate all'interno.

PRESTAZIONI:

TUSCANIA OIL è un protettivo impregnante oleo-ceroso per superfici in cotto e terracotta collocate all'interno.

TUSCANIA OIL:

- è un impregnante antimacchia oleo-ceroso per il trattamento ad effetto bagnato e anticato;
- satura la porosità del cotto senza lasciare spessi e rigidi film superficiali e non crea spellicolamenti;
- lascia sul materiale un leggero strato di cera facilmente lucidabile;
- essicca più rapidamente rispetto all'olio di lino cotto senza creare stonalizzazioni e senza alterarsi nel tempo;
- si può pigmentare con OILTONER al 3-15% per avere effetti personalizzati.

Per aumentare la protezione della superficie trattata con TUSCANIA OIL e facilitare la pulizia e la manutenzione, è fortemente consigliata l'applicazione di IDROFIN MATT o LUCIDO a completamento del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare solo su superfici pulite, asciutte e assorbenti. In generale sono necessari uno o due passaggi di TUSCANIA OIL in funzione dell'assorbimento del materiale.

- Agitare TUSCANIA OIL prima dell'uso;
- Distribuire TUSCANIA OIL con vello spandicera, pennello o panno morbido bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del materiale;
- Dopo circa 15-30 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con panno morbido;
- Applicare un'eventuale seconda mano a superficie asciutta e non appiccicosa procedendo come sopra.

Asciuga generalmente in 24 ore.

ATTENZIONE: una volta finita la lavorazione, si consiglia di non accumulare stracci, spugne, segatura ecc., imbevuti di TUSCANIA OIL e, per il pericolo di autocombustione, si consiglia di bagnarli con acqua e smaltirli.

PRECAUZIONI:

- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione. Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole, troppo calde. Temperatura di applicazione dai 5°-30°C;
- non applicare in ambienti dove è presente un'umidità di risalita persistente;
ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di TUSCANIA OIL per il pericolo di auto-combustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev8-Ver22112023

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Acido neodecanoico, sale di cobalto
Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici", Idrocarburi, C9, aromatici

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 379,00. – Limite massimo: 700,00

UFI:TRA0-60SQ-C00E-CTNR

Rev8-Ver22112023

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz.

RESA:

- su cotto toscano 1 lt/ 12-18 mq;
- su terrecotte chiare o cotti fatti a mano 1 lt/ 5-10 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido ambrato
- Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,85
- pH: n.a.
- Punto di fiamma (ASTM): 43°C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 12-24 ore in funzione dell'areazione.
- Tempo di consolidamento: 3 giorni
- Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) < 7×10⁶ m²/ sec.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it