



IDROFIN MATT

CERA DI FINITURA OPACA PER COTTO E PIETRA INTERNI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere minerali ed emulsioni acrilico-stiroliche.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato come finitura opaca finale dei trattamenti protettivi su materiali lapidei assorbenti collocati all'interno, quali:

- cotto;
- laterizio;
- pietra naturale ad elevato assorbimento;
- cemento;
- intonaci minerali.

PRESTAZIONI:

IDROFIN MATT è una cera di finitura opaca per materiali lapidei assorbenti collocati all'interno. In particolare:

- è una formulazione in base acqua, di facile applicazione e non classificata come pericolosa;
- completa i trattamenti con protettivi idro-oleorepellenti, impregnanti oleo-cerosi e primer livellanti, proteggendo il trattamento di fondo dall'usura e dal degrado nel tempo;
- mantiene inalterato l'aspetto naturale del materiale senza formare un film spesso, lasciando una buona permeabilità al vapore;
- forma un micro-strato resino-ceroso che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più semplici e veloci da pulire;
- consente di mantenere nel tempo le caratteristiche del trattamento attraverso una corretta manutenzione ordinaria.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prodotto normalmente pronto all'uso. Applicare su superfici pulite e perfettamente asciutte.

- Agitare il prodotto prima dell'utilizzo.
- Versare una piccola quantità di prodotto sulla superficie da trattare.
- Distribuire uniformemente con un panno morbido oppure con un vello spandicera.
- Lasciare asciugare senza calpestare la superficie durante l'essiccazione.
- Se necessario, applicare una seconda mano quando la prima risulta completamente asciutta.

Il prodotto asciuga generalmente in 2-3 ore.

Tipologie di applicazione:

- 1 mano su superfici lisce e poco assorbenti.
- 2 mani su superfici ruvide o più assorbenti.

PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno;
- evitare l'applicazione del prodotto sulle superfici troppo fredde ($< 5^{\circ}\text{C}$);
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con IDROFIN MATT, l'utilizzo di detergenti forti alcalini ed acidi (es. ammoniaca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver280322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 22,00. – Limite massimo: 140,00.

Rev4-Ver280322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatole da 6 pezzi
- 5 lt Tanica di plastica – scatole da 4 pezzi
- 20 lt Tanica di plastica.

RESA:

La resa di IDROFIN MATT dipende dall'assorbimento del materiale, dalla tessitura della superficie e dal numero di mani applicate.

Con una confezione da 1 litro, è possibile ottenere indicativamente:

- Materiali ruvidi e molto assorbenti
Come cotto rustico e superfici particolarmente porose, 1 litro consente di trattare circa 10–18 m², in funzione del grado di assorbimento e della quantità di prodotto necessaria.
- Materiali lisci e poco assorbenti
Come cotto levigato e superfici più compatte, 1 litro consente di trattare circa 20–30 m², garantendo una distribuzione uniforme della finitura.
- Applicazione in due mani
Su superfici ruvide o particolarmente assorbenti, dove è consigliata una seconda mano, la resa complessiva può diminuire in funzione della quantità di prodotto assorbita dal materiale.

Le rese indicate sono orientative e possono variare in base alla porosità della superficie, alla modalità di applicazione e allo stato del supporto.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e + 30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it