



REFIX LUCIDO

CERA DI MANUTENZIONE LUCIDA PER COTTO E PIETRA INTERNI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere vegetali, cere minerali e resine.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la manutenzione periodica delle superfici lapidee assorbenti già trattate con emulsioni di finitura tipo IDROFIN e collocate all'interno, quali:

- cotto;
- pietra naturale assorbente;
- agglomerati cementizi.

PRESTAZIONI:

REFIX LUCIDO è una cera di manutenzione lucida per materiali lapidei assorbenti già trattati, come cotto, pietra naturale e agglomerati cementizi collocati all'interno. In particolare:

- è una formulazione in base acqua, di facile utilizzo e non classificata come pericolosa;
- conserva nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale lucida;
- rinnova la protezione superficiale del trattamento sottoposta alla normale usura;
- rende le superfici trattate più facili da pulire e mantenere;
- mantiene l'aspetto lucido della finitura senza formare film né pellicole;
- è una cera auto-distendente, che facilita la distribuzione uniforme del prodotto sulla superficie;
- può essere lucidata a secco dopo l'asciugatura per aumentare e mantenere la lucentezza e per rimuovere i segni del calpestio;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

REFIX LUCIDO va applicato su superfici pulite e perfettamente asciutte. Prima dell'uso agitare bene il prodotto per favorire una distribuzione uniforme della cera di manutenzione.

- Applicare il prodotto in piccole quantità sulla superficie da manutenzionare.
- Distribuire uniformemente con un panno morbido oppure con un vello spandicera.
- Lasciare asciugare senza calpestare la superficie durante l'essiccazione.

Il prodotto ha un tempo di essiccazione indicativo di 30–60 minuti e raggiunge il consolidamento in circa 2 ore.

Lucidatura a secco

Dopo l'asciugatura, REFIX LUCIDO può essere lucidato a secco per aumentare e mantenere la lucentezza oppure per rimuovere i segni del calpestio. Per la lucidatura è possibile utilizzare:

- un panno di lana;
- una lucidatrice con feltri;
- tamponi rossi;
- una monospazzola con dischi rossi.

La frequenza di applicazione di REFIX LUCIDO varia in funzione del livello di calpestio e dell'usura della superficie:

- Ogni 4–6 mesi sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura, come negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi e bagni.
- Ogni 12 mesi sulle superfici scarsamente calpestate, come zone notte e sale.

PRECAUZIONI:

Per preservare nel tempo le caratteristiche della finitura manutenzionata con REFIX LUCIDO:

- evitare l'utilizzo di detersivi fortemente alcalini;

- evitare l'utilizzo di detergenti ammoniacali;
- non utilizzare solventi per la pulizia delle superfici trattate.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver060422

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev4-Ver060422

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatole da 6 pezzi
- 5 lt Tanica di plastica – scatole da 4 pezzi

RESA:

La resa di REFIX LUCIDO varia in funzione della finitura superficiale del materiale. Indicativamente, 1 litro consente di trattare circa 30–40 m².

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1,00
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti
- Tempo di consolidamento: 2 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it