



# ONIX

## CERA PER PIETRE E MATERIALI LAPIDEI RUVIDI



### Guida per l'utente

#### DESCRIZIONE:

Dispersione finissima a elevata concentrazione di cere vegetali e minerali, in solvente alifatico ed Isoparaffine.

#### CAMPI D'IMPIEGO:

Finitore setoso fluido a base di cere in finissima dispersione con grande capacità di penetrazione e copertura delle superfici lapidee.

#### PRESTAZIONI:

ONIX è una cera fluida per pietre e materiali lapidei assorbenti interni con superficie ruvida e lavorata.

#### ONIX:

- ha una grande capacità di penetrazione e saturazione delle superfici assorbenti grazie alla sua fluidità anche a basse temperature;
- essicca rapidamente senza lasciare accumuli;
- non ingiallisce nel tempo, lascia alla superficie una finitura setosa e può essere applicata anche su materiali chiari o bianchi (marmi);
- forma una barriera contro la sporcabilità e aumenta la bellezza e il fascino del materiale, con ottima resistenza al calpestio e allo sporco;
- si può pigmentare con OILTONE al 3-15% per avere effetti personalizzati;
- è facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

ONIX può anche essere miscelato con TUSCANIA OIL o PALLADIUM per conferire più tonalità al colore del materiale trattato.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

In generale sono necessari uno o due passaggi di ONIX in funzione dell'assorbimento e della ruvidità del materiale. Il prodotto si applica solo su superfici trattate con idrorepellenti.

- Applicare ONIX a piccole dosi con pennello su pochi metri quadrati di superficie e distribuire il prodotto strofinando la superficie con monospazzola munita di spazzole in tampico morbido o spazzola morbida distribuendo la cera nei pori del materiale fino a saturazione e lasciando sulla superficie un leggero velo di prodotto;
- Dopo l'asciugatura lucidare la superficie con disco morbido o spazzola morbida;
- Applicare un'eventuale seconda mano a superficie asciutta e non appiccicosa procedendo come sopra.

Asciuga generalmente in 4-8 ore.

#### PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione di ONIX sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità di risalita;
- non usare su materiali che possono venire a contatto con superfici molto calde ( $T > 70^{\circ}\text{C}$ ) come, ad esempio, piani da cucina.

#### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver030322

#### AVVERTENZE:



#### AVVERTENZE: ATTENZIONE

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

**Contiene:** Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici.

UFI: VD40-R0QA-P00T-DJHY

Rev5-Ver030322

#### CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Secchiello – scatola 4 pezzi.

#### RESA:

In funzione dell'assorbimento del materiale:

- su materiali ad alto assorbimento e superfici ruvide 1 lt / 12 – 20 mq;
- su materiali a medio assorbimento 1 lt / 20 – 30 mq.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido pastoso bianco
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 0,80
- pH: n.d. Punto di fiamma (ASTM): 43°C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 4 – 8 ore in funzione dell'areazione dei locali
- Tempo di consolidamento: 2 giorni
- Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) > 7 X 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> / sec.

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)