



OLIO TECNO

IMPREGNANTE PER LEGNO A RAPIDA ESSICCAZIONE



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione oleo-cerosa in solvente paraffinico alifatico, olio di lino, cera microcristallina minerale, resina, sali metallici essiccativi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Olio impregnante specifico per il trattamento di tutte i tipi di pavimenti in legno collocati all'interno.

PRESTAZIONI:

OLIO TECNO è un impregnante oleo-ceroso per pavimenti in legno e parquet collocati all'interno.

OLIO TECNO:

- è un impregnante idro-oleorepellente ad ampio campo d'utilizzazione;
- essicca più rapidamente rispetto agli altri impregnanti e per questo è ideale per applicazioni industriali, trattamenti artigianali durante le stagioni o ambienti umidi;
- forma una protezione oleo-cerosa resistente, non appiccicosa, di facile rilucidabilità e conservazione nel tempo;
- non forma film superficiali. Non sfoglia né crea spellicolamenti;
- è facilmente ripristinabile senza necessità di carteggiature del legno;
- si può pigmentare con OILTONER al 3-15% per avere effetti personalizzati.

Per aumentare la protezione della superficie trattata con OLIO TECNO e facilitare la pulizia e la manutenzione, è fortemente consigliata l'applicazione di BIOTOP o BIOTOP OPACO a completamento del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare solo su superfici grezze e e non perfettamente carteggiate (Max 80 -100 di grana). In generale sono necessari uno o due passaggi di OLIO TECNO in funzione dell'assorbimento del materiale.

- Agitare OLIO TECNO prima dell'uso;
- Distribuire OLIO TECNO con vello spandicera, pennello o panno morbido bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del materiale;
- Dopo circa 10-15 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con panno morbido e pennello;
- Applicare un'eventuale seconda mano a superficie asciutta e non appiccicosa procedendo come sopra.

Asciuga generalmente in 12 ore.

ATTENZIONE: una volta finita la lavorazione, si consiglia di non accumulare stracci, spugne, segatura ecc., imbevuti di OLIO TECNO e, per il pericolo di autocombustione, si consiglia di bagnarli con acqua e smaltirli.

PRECAUZIONI:

- il legno deve avere un'umidità non superiore al 13-15%;
- ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di OLIO TECNO per il pericolo di autocombustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver27112023

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Acido neodecanoico; sale di cobalto. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 436,39. – Limite massimo: 700,00

UFI:V5C0-R07P-V00W-NHK2

Rev6-Ver27112023

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei legni:

- su legni assorbenti o a finitura grossolana: 1lt / 12-15 mq;
- su legni poco assorbenti (teak, Iroko) 1lt / 20-30 mq;
- su legni molto compatti: 1lt / > 30 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bruno
- Peso specifico: 0,841
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 12 ore in funzione dell'areazione e temperatura
- Tempo di consolidamento: 3 giorni

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it