



HYDROIL ESTERNO

IMPREGNANTE OLEOSO ANTI-DEGRADO IN BASE ACQUA PER LEGNO ESTERNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione impregnante oleo-resino cerosa a base di oli siccativi modificati, resine e cere microcristalline.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutti i tipi di superfici lignee grezze all'esterno: parquet, plance, mobili, tavoli, travi e strutture in legno in genere.

PRESTAZIONI:

HYDROIL ESTERNO è protettivo impregnante oleo-resino-ceroso per tutte le superfici in legno grezzo collocate all'esterno (pavimentazioni, rivestimenti, strutture in legno, mobili ed infissi).

HYDROIL ESTERNO:

- è un prodotto in base acqua, inodore, non pericoloso e di facile utilizzo;
- è facile da usare e rapido nella essiccazione 30-60 minuti e permette di concludere un ciclo di trattamento nell'arco di poche ore;
- contrasta l'invecchiamento e l'ingrigimento del legno;
- conferisce al legno resistenza all'acqua, alle macchie, al degrado, ai raggi U.V. e all'usura;
- esalta la colorazione naturale del legno lasciando una finitura trasparente e opaca sulla superficie con un tocco setoso di alto pregio;
- è leggermente pigmentato di castagno per donare una calda tonalità al legno e aumentare la protezione ai raggi U.V.;
- può essere facilmente pigmentato con IDROTONER (max concentrazione 10%. es. 1kg di HYDROIL ESTERNO / 100gr di IDROTONER) per avere finiture personalizzate. Tutte le colorazioni ottenute sono trasparenti e lasciano inalterato il disegno naturale della fibra;— è un prodotto a basso contenuto in VOC (composti volatili).
- è di facile manutenzione nel tempo attraverso la pulizia ordinaria con il detergente DETERCLEAN e l'applicazione della cera di finitura e manutenzione anti-sporco, anti-degrado BARRIER una o due volte l'anno.
Non applicare su legni verniciati.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Il prodotto deve essere applicato su superfici in legno pulite, ben carteggiate e grezze. In caso di manutenzioni straordinarie del trattamento effettuato con HYDROIL ESTERNO, può essere riapplicata una mano pulendo e carteggiando leggermente la superficie (es. grana 150).

- Mescolare bene HYDROIL ESTERNO prima dell'uso;
- Il prodotto si applica generalmente in due mani, può essere applicato con pennello, rullo a pelo raso, bagnando omogeneamente la superficie del legno;
- Applicare una seconda mano non appena la prima è asciutta;
- Non è necessario carteggiare fra una mano e l'altra, tranne solo in caso di eventuali sfibrature del legno; in questo caso si consiglia di carteggiare leggermente la superficie con carta abrasiva (es. grana 150).

Asciuga generalmente in 30-60 minuti.

PRECAUZIONI:

- prima dell'applicazione di HYDROIL ESTERNO il legno deve avere un'umidità non superiore al 13-15%;
- applicare il prodotto durante le giornate non troppo ventose né troppo calde e senza la luce solare diretta per evitare che il prodotto asciughi troppo in fretta. Sui alcuni tipi di legno sottoposti ad intenso dilavamento (es. Castagno, Quercia) si possono verificare, dopo l'applicazione di HYDROIL ESTERNO fuoriuscite di tannino;
- a fine lavorazione non accumulare stracci, spugne, segature, ecc. imbevuti di HYDROIL ESTERNO per pericolo di autocombustione! Smaltirli bene con acqua;
- lavare le superfici trattate con HYDROIL ESTERNO esclusivamente con detergenti neutri.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver250322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – Contiene: Complesso di cobalto, borato neodecanoato; Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile. – Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 20,00. – Limite massimo: 130,00

Rev4-Ver250322

CONFEZIONE:

- 1 kg Barattolo di Pe – scatola 6 pz;
- 5 kg Secchio di Pe – scatola 4 pz.

RESA:

In funzione dell'assorbimento del legno:

- su legni poco assorbenti 1lt/10-15 mq;
- su legni assorbenti 1 lt/7-10 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido nocciola.
- Peso specifico: 1,022
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30-60 min. in funzione dell'area e temperatura.
- Tempo di consolidamento: 24 ore.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it