



HYDROIL INTERNO

IMPREGNANTE OLEOSO IN BASE ACQUA PER LEGNO INTERNO



DESCRIZIONE:

Emulsione impregnante oleo-resino cerosa a base di oli siccativi modificati, resine e cere microcristalline.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutti i tipi di superfici lignee grezze collocate all'interno (parquet, plance, mobili, tavoli, travi e strutture in legno in genere).

PRESTAZIONI:

HYDROIL INTERNO è un protettivo impregnante oleo-resino-ceroso per tutte le superfici in legno grezzo collocate all'interno (pavimentazioni, rivestimenti, strutture in legno, mobili ed infissi).

HYDROIL INTERNO:

- è un prodotto in base acqua, inodore, non pericoloso e di facile utilizzo;
- è facile da usare e rapido nella essiccazione 30-60 minuti e permette di concludere un ciclo di trattamento nell'arco di poche ore;
- conferisce al legno resistenza all'acqua, alle macchie e all'usura;
- esalta la colorazione naturale del legno lasciando una finitura trasparente e opaca sulla superficie con un tocco setoso di alto pregio;
- conferisce alla superficie in legno una finitura anticivolo, resistente all'acqua, alle macchie, allo sporco e di facile manutenzione nel tempo con BIOCARE OPACO;
- può essere facilmente pigmentato con IDROTONER (max concentrazione 10%. es. 1kg di HYDROIL INTERNO / 100gr di IDROTONER) per avere finiture personalizzate. Tutte le colorazioni ottenute sono trasparenti e lasciano inalterato il disegno naturale della fibra;
- è un prodotto a basso contenuto in VOC (composti volatili);

Per aumentare la protezione della superficie trattata con HYDROIL INTERNO e facilitare la pulizia e la manutenzione, è fortemente consigliata l'applicazione di BIOTOP OPACO a completamento del trattamento per conferire un'ulteriore protezione antisporcio e antiusura.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Il prodotto deve essere applicato su superfici in legno pulite, ben carteggiate e grezze.

- Mescolare bene HYDROIL INTERNO prima dell'uso;
- Il prodotto si applica generalmente in due mani, può essere applicato con pennello, rullo a pelo raso, bagnando omogeneamente la superficie del legno;
- Applicare una seconda mano non appena la prima è asciutta;
- Non è necessario carteggiare fra una mano e l'altra, tranne solo in caso di eventuali sfibrature del legno; in questo caso si consiglia di carteggiare leggermente la superficie con carta abrasiva (es. grana 150).

Asciuga generalmente in 30-60 minuti.

PRECAUZIONI:

- a fine lavorazione non accumulare stracci, spugne, segature, ecc. imbevuti di HYDROIL INTERNO per pericolo di autocombustione! Smaltirli bene con acqua.
- lavare le superfici trattate con HYDROIL INTERNO esclusivamente con detergenti neutri.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver280322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. -Contiene: Complesso di cobalto, borato

neodecanoato. – Può provocare una reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 20,00. – Limite massimo: 130,00

Rev3-Ver280322

CONFEZIONE:

- 1 kg Barattolo di Pe – scatola 6 pz;
- 5 kg Secchio di Pe – scatola 4 pz.

RESA:

- In funzione dell'assorbimento del legno.
- su legni poco assorbenti 1lt/10-15 mq;
 - su legni assorbenti 1 lt/7-10 mq.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido viscoso grigio chiaro
Peso specifico (g/cm³): 1,022
pH: 8
Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
Solubilità in acqua: miscibile in acqua
Tempo di essiccazione: 30-60 min. In funzione dell'area e della temperatura
Tempo di consolidamento: 24 ore.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it