

ANTISTAIN

PROTETTIVO UNIVERSALE
ANTIMACCHIA PER MATERIALI LAPIDEI



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dell'assorbimento del materiale:

- su marmi, graniti, klinker e altri materiali poco assorbenti

1lt/ 15 - 20 mq;

- su cotto, pietre, graniglie e altri materiali assorbenti 1lt/ 6 - 10 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido leggermente paglierino

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,89

pH: n.a.

Punto di fiamma (ASTM): 32°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 1 – 2 ore di

pende dall'essiccazione

Tempo di consolidamento: 8 ore

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev4-Ver240119**

DESCRIZIONE

soluzione protettiva a base di copolimeri fluorurati in solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

per effettuare il trattamento antimacchia, anti-graffito su pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo: cotto, pietra, marmo, cemento, intonaco minerale, gres e materiali ceramici.

PRESTAZIONE

ANTISTAIN:

- si può usare su superfici sia interne che esterne;
- forma sulla superficie del materiale una barriera chimica fluorurata, invisibile e idro-oleorepellente, riducendo drasticamente la capacità d'assorbimento delle sostanze fluide (in particolar modo quelle grasse) del materiale senza creare film né occludendo la porosità;
- facilita la ripulitura del materiale assorbente dallo sporco e dalle macchie;
- elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio;
- non crea film sulla superficie e non altera l'aspetto del materiale;
- la protezione conferita al materiale assorbente da ANTISTAIN, applicato come da istruzioni, mantiene la permeabilità al vapore acqueo originaria (determinazione secondo la NORMA L 21/85) riducendola in valore < 10% (protezione non filmogena ad elevata permeabilità al vapore);
- applicato su SILOX 6 all'esterno ne completa la protezione conferendo proprietà antimacchia alla superficie;
- sui materiali compatti a basso assorbimento all'esterno (es. Klinker, Gres. Porfido), ANTISTAIN si applica da solo come protezione idro-oleorepellente.

ISTRUZIONI PER L'USO

il prodotto si usa puro su materiale asciutto e pulito. Si applica a pennello, panno o vello spandicera distribuendolo uniformemente sulla superficie fino a creare un "velo" bagnato. Tamponare eventuali eccessi durante la fase di asciugamento. Non frizionare decisamente per evitare la formazione di schiuma. Gli eventuali eccessi di prodotto dopo l'essiccazione vanno rimossi massaggiando con un panno umettato di ANTISTAIN la superficie. Normalmente asciuga in 1-2 ore in funzione dell'areazione.

Tipologie d'applicazione:

- **1 mano** su materiali lapidei all'interno;
- **2 mani** su materiali lapidei assorbenti e all'esterno.

L'applicazione della eventuale seconda mano deve essere effettuata appena la prima è asciutta in superficie. Evitare che le superfici appena trattate siano esposte alle intemperie durante la fase di asciugamento 12 – 24 ore.

PRECAUZIONI

- applicare solo su superfici perfettamente asciutte;
- Non applicare su superfici molto calde nelle ore a forte insolazione o in giornate ventose;
- **ANTISTAIN** non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua >10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);
- **ANTISTAIN** non può evitare la corrosione dovuta al contatto di sostanze acide sulle superfici di pietre calcaree lucidate o graniglie lucidate.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics n-butyl acetato.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 750,00 (2010) - VOC del prodotto: 730,00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it