

FLUOIL

IMPREGNANTE OLEO-CEROSO
ANTI-DEGRADO PER LEGNI ESTERNI



CONFEZIONI

- 1 lt conf. Lattina - scatola 6 pz
- 5 lt conf. Stagna - scatola 4 pz.

RESA

in funzione dell'assorbimento del legno.
- su legni poco assorbenti

1 lt/12-15mq;

- su legni assorbenti 1 lt/6-10 mq;

- su legni molto compatti 1lt>30mq

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido giallognolo

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,85

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 12 - 24 ore in
funzione dell'areaazione e temperatura

Tempo di consolidamento: 3 giorni

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev6-Ver200720**

DESCRIZIONE

Dispersione oleo-cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di oli siccativi, cere minerali, cere modificate, resine, sali metallici siccativi esenti da piombo.

CAMPI D'IMPIEGO

Su tutte le superfici in legno collocate all'esterno. Ideale anche per la manutenzione periodica di superfici già oliate o verniciate.

PRESTAZIONE

Versatile impregnante oleo-ceroso ad ampio campo d'utilizzazione:

- forma una protezione idro-oleorepellente, resistente e non appiccicosa;
- evita l'invecchiamento e l'ingrigimento del legno;
- dona una protezione al legno che gli permette di respirare, evitando il ristagno dell'umidità, al fine di inibire lo sviluppo di micro-organismi (alghie, muffe);
- di facile applicazione e conservazione nel tempo;
- non forma films superficiali e lascia il naturale aspetto del materiale;
- non crea spaccolamenti, né esfoliazioni e non necessita di ri-carteggiatura.

La protezione ottenuta con **FLUOIL** può essere facilmente conservata e rinnovata nel tempo (manutenzione periodica) mediante l'applicazione di un nuovo passaggio di **FLUOIL** e senza necessità di onerosi recuperi (es. carteggiature, sverniciature).

È possibile pigmentare **FLUOIL** con i pigmenti **OILTONER** (bianco, giallo, rosso, castagno, noce, nero) per avere effetti personalizzati. La colorazione ottenuta è trasparente lasciando inalterato il disegno naturale della fibra ed aumentando considerevolmente la resistenza agli agenti atmosferici.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare **FLUOIL** prima dell'uso. Come si usa:

- distribuire **FLUOIL** con vello spandicera, pennello o straccio bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del legno;
- dopo circa 30-60 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con disco morbido, panno morbido o pennello;
- attendere l'asciugatura (12-24 ore) e lucidare la superficie con disco morbido o spazzola. Applicare una seconda mano procedendo come sopra;
- dopo la completa essiccazione (circa 24-48 ore) a superficie asciutta e non oleosa al tatto, lucidare con disco morbido o spazzola.

Nel caso di eccessi superficiali essiccati (pellicola lucida) rimuoverli strofinando la superficie con **DILUOIL** e panno o spazzola morbida

Per trattamenti personalizzati pigmentare **FLUOIL** con il 5-10% di **OILTONER**.

Si consiglia per prolungare la vita del trattamento impregnante con **FLUOIL** negli anni e facilitare la manutenzione ordinaria di applicare il prodotto di finitura anti-sporco, anti-degrado **BARRIER** almeno due volte l'anno. Nel caso di non applicazione del prodotto **BARRIER**, si consiglia l'applicazione di **FLUOIL** una volta l'anno per mantenere le caratteristiche del trattamento iniziale.

MANUTENZIONE: lavare le superfici protette con **PULIBRILL**. Quando la superficie del legno appare deteriorata e smagrita, riapplicare una mano di **FLUOIL**. Il ciclo di rinnovamento della protezione dipende da molti fattori: tipo di legno, esposizione ed uso, condizioni climatiche. Un'ottimale protezione può durare 2 - 3 anni o più.

PRECAUZIONI

- il legno deve avere un'umidità non superiore al 13-15%, durante l'applicazione di **FLUOIL**;
- evitare la diretta esposizione al sole o a condizioni di elevata umidità ambientale (temperatura compresa fra 15° - 30°C e umidità rel. max 70%). Sui legni di manufatti particolarmente esposti agli agenti atmosferici (superfici orizzontali, esposizioni dirette al sole ed alle piogge, ecc.) si consiglia di applicare sempre due mani di **FLUOIL** pigmentato;
- su alcuni tipi di legno sottoposti ad intenso dilavamento (es. Castagno) si possono verificare, dopo l'applicazione di **FLUOIL**, fuoriuscite di tannino.
- verificare la compatibilità con eventuali sigillature in gomma o altro materiale plastico.
- **ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di FLUOIL per il pericolo di autocombustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza screpolature della pelle. - Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution 12% Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Non disperdere nell'ambiente. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - NON provocare il vomito. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici < 2% aromatici. Ottoato di cobalto. Può provocare reazione allergica. Idrocarburi, C9, aromatici.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : Limite massimo : 750.00 (2010) VOC del prodotto : 408.00



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it