

IDROFIN LUCIDO

PRODUCTO DE ACABADO LUSTRE ANTI SUCIEDAD, ANTIDESGASTE A BASE DE AGUA PARA MATERIALES DE PIEDRA



DESCRIPCIÓN

Emulsión O / W a base de ceras minerales y emulsiones acrílico-estireno.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

Para el acabado lustre final de los tratamientos sobre materiales de piedra absorbente colocados en el interior: barro, ladrillo, piedra natural con alta absorción, cemento, yeso mineral.

CARACTERÍSTICAS

Idrofin:

- es un finalizador antisuciedad y antidesgaste de baja acción filmógena para absorber los materiales de piedra colocados en su interior;
- protege los protectores hidro-aceite repelentes del desgaste;
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie, lo que deja una buena permeabilidad al material;
- forma en el material una microcapa de resina cerosa de fácil aplicación, que reduce la penetración de suciedad y facilita y agiliza las superficies;
- fácil de mantener en el tiempo con el producto de mantenimiento REFIX LUCIDO.

CAJAS

- 1 lt Frasco de plástico
caja 6 pz;
- 5 lt Lata de plástico
caja 4 pz;
- 20 Lt Lata de plástico

RENDIMIENTO

- Según la absorción de los materiales.
- en materiales con superficies rugosas de 1 lt / 10-18 m²;
 - en materiales con superficies lustrosas 1 lt / 20-30 m².

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido blanco
Peso específico (g / cm³): 1
pH: 8
Punto de llama (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: total
Tiempo de secado: 2 - 3 horas
Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C). El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

INSTRUCCIONES DE USO

normalmente se usa puro. Agitar bien antes de usar

Tipos de aplicaciones:

- 1 capa: en superficies lisas y poco absorbentes;
- 2 capas: en superficies ásperas.

El producto se distribuye con un vellón para esparcir la cera, un paño suave o una esponja.

Extender una capa fina, mojar homogéneamente la superficie, sin hacer excesos. Se seca rápidamente, generalmente en 2-3 horas en áreas bien ventiladas. Aplicar la segunda capa tan pronto como la primera esté seca.

PRECAUCIONES

- evite la aplicación con brocha o rodillo. No usar afuera.
- Evite aplicar IDROFIN en superficies demasiado frías (<5 ° C)
- en la limpieza de las superficies tratadas con IDROFIN, evite el uso de detergentes alcalinos y ácidos fuertes (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, diversos ácidos) y disolventes (por ejemplo, alcohol etílico).

NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos Rev2-Ver010218

ADVERTENCIAS: ATENCION

Indicaciones de peligro: hoja de datos de seguridad disponible bajo pedido.

COV (Directiva 2004/42 / CE): pinturas monocomponentes de alto rendimiento.
COV expresado en g / litro de producto listo para usar: Límite máximo: 140.00 (2010)
VOC del producto: 22.00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
E-mail contatti@marbec.it