

OIL-WET

IMPREGNANTE AD EFFETTO BAGNATO
PER MATERIALI LAPIDEI



DESCRIZIONE

Protettivo impregnante concentrato a bassa viscosità ed esente da solventi per conferire un forte "effetto bagnato" ai materiali assorbenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i materiali lapidei assorbenti come pietre, marmi, graniti, graniglie, agglomerati sintetici, manufatti in cotto e cemento. Può essere usato sia in interno che all'esterno.

PRESTAZIONE

OIL-WET è un impregnante idro-oleorepellente ad effetto bagnato per materiali lapidei.

OIL-WET:

- **tonalizza il materiale esaltandone decisamente il colore;**
- **forma una protezione estremamente resistente alle sostanze chimiche di normale utilizzo ed agli agenti atmosferici e ai microrganismi (alghe, muffe, ecc.). Prodotto stabile ai raggi U.V.;**
- **satura le porosità del materiale lapideo senza lasciare film superficiali di polimero, conservando una significativa permeabilità al vapore e non sfoglia né spellicola;**
- **è un prodotto di facile applicazione grazie alla sua bassa viscosità e alla moderata velocità di essiccazione;**

È possibile pigmentare **OIL-WET** con i pigmenti **OILTONER** per avere effetti personalizzati.

ISTRUZIONI PER L'USO

applicare solo su superfici perfettamente asciutte e pulite da sporco, oli e grassi e residui di precedenti trattamenti. Si suggerisce di diluire una parte **OIL-WET** in tre/quattro parti del diluente **DILUOIL** per facilitare l'impregnazione dei supporti. Sui materiali molto assorbenti (es. cotto fatto mano tuffi), può essere utile diluire una parte di **OIL-WET** in 1-2 parti di **DILUOIL**. Su materiali poco assorbenti (es. marmi, ardesie), diluire 1 parte di **OIL-WET** in 6-7 parti di **DILUOIL**. Distribuire **OIL-WET** con pennello / panno morbido / vello spandicera (in funzione della superficie) bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del materiale. Dopo 10-15 minuti tamponare eventuali eccessi di prodotto non assorbito strofinando la superficie con panno o disco morbido).

Attendere almeno 30 minuti prima di applicare un successivo passaggio di prodotto. Normalmente **OIL-WET** si applica in 1-2 mani in funzione dell'assorbimento del supporto.

Nel caso di trattamenti personalizzati pigmentare **OIL-WET** con il 3-15% di **OILTONER**. Solo su materiali molto assorbenti e ruvidi può essere necessario applicare una terza mano. **OIL-WET** essicca dopo 24/48 ore, in funzione della temperatura e dell'umidità dei locali. Il prodotto accetta eventuali prodotti di finitura (**IDROFIN**, **LUXOR**, **PAV-05**, ecc.).

PRECAUZIONI

evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione.

Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole e troppo calde. Temperatura di applicazione dai 10°-30°C.

OIL-WET forma sul materiale una protezione permanente e non reversibile. Pertanto si consiglia di effettuare delle prove preliminari sul materiale fuori opera prima di procedere al trattamento del manufatto.

Non costituisce una protezione anti-acido sulle pietre calcaree.

CONFEZIONI

0,25 kg conf. Lattina – scatola 6 pz
1 kg conf. Lattina – scatola 6 pz
5 kg conf. Latta.

RESA

-su materiali molto ruvidi e assorbenti

1 lt / 8-12 mq;

-materiali lisci e poco assorbenti

1 lt / >20 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 1,03

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 40°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 24-48 ore in funzione dell'areazione dei locali

Tempo di consolidamento: 4-6 giorni.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C. Il prodotto così conservato deve essere utilizzato prevalentemente entro 12 mesi dalla data di produzione indicata nel numero di lotto. Tuttavia l'uso del prodotto oltre questo periodo non significa necessariamente che il prodotto non sia più utilizzabile.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. **MAR-BEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver150319**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it