

POLIFIN

FINITORE ANTI-SPORCO, ANTI-USURA
IN BASE ACQUA PER MATERIALI LAPIDEI, LINOLEUM E PVC



DESCRIZIONE

emulsione O/A a base di emulsioni acriliche e cere minerali.

CAMPI D'IMPIEGO

per la finitura finale lucida dei materiali lapidei assorbenti collocati all'interno: cotto, pietre naturali, graniglie, cementi, klinker in particolare su quelli a finitura levigata o lucidata. **Idoneo anche per materiali resilienti** (PVC, linoleum, pavimenti in resina).

PRESTAZIONE

POLIFIN:

- è un finitore anti-sporco e anti-usura a bassa filmazione per materiali lapidei assorbenti;
- protegge i protettivi idro-oleorepellenti di fondo dall'usura;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- possiede ottima stendibilità che ne facilita l'applicazione sia con mop che con le macchine a bassa velocità;
- di facile manutenzione nel tempo.

ISTRUZIONI PER L'USO

normalmente si utilizza puro. Agitare bene prima dell'uso

Tipologie di applicazione:

- **1 mano:** su superfici lisce e poco assorbenti;
- **2 mani:** su superfici ruvide.

Il prodotto si distribuisce con vello spandicera, panno morbido o spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Essicca rapidamente, generalmente in 2-3 ore in ambienti ben ventilati. Applicare la seconda mano appena la prima è asciutta.

PRECAUZIONI

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno.
- evitare l'applicazione di **POLIFIN** sulle superfici troppo fredde (< 5°C)
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con **POLIFIN**, l'utilizzo di detersivi forti alcalini ed acidi (es. ammoniacca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico).

CONFEZIONI

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA

In funzione dell'assorbimento dei materiali.

- su materiali a superfici ruvida
1 lt / 15-18 mq;
- su materiali a superfici lisce
1 lt / 25-50 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco

Peso specifico (g/cm³): 1,01

pH: 8 - 9.

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 2 - 3 ore

Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev4-Ver070218**

AVVERTENZE: ATTENZIONE



Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare. - Contiene: miscela di 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-one e 2metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it