

# BRIGHTSTONE NERO

IMPREGNANTE CORRECTOR  
PARA MÁRMOL Y PIZARRA NEGRA



## DESCRIPCIÓN

Dispersión oleo-cerosa en disolvente parafínico alifático, aceite secante modificado, cera mineral microcristalina, resina, sales metálicas secantes sin plomo, pigmento negro.

## ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

Específico para pizarra negra (pizarra) y otros mármoles negros, para interiores y exteriores.

## CARACTERÍSTICAS

**BRIGHTSTONE NERO es un protector impregnante anti-manchas negro para la corrección del color de las pizarras negras, blanqueadas con soluciones ácidas o degradadas debido a los agentes atmosféricos y las incrustaciones calcáreas.**

**BRIGHTSTONE NERO:**

- No forma películas superficiales;
- No hojee ni cree peelings;
- Puede usarse en todas las superficies tanto en el interior como en el exterior.

## INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar. Aplicar solo sobre superficies secas. Distribuir **BRIGHTSTONE NERO** con un esparcidor de cera o un paño suave, humedeciendo homogéneamente la superficie, siguiendo la absorción de la piedra. Después de unos 10-15 minutos, retire cualquier exceso de producto de la superficie, frotándolo con un trapo o disco blando. Seca después de 6-8 horas. En materiales altamente absorbentes, la aplicación de dos capas de producto puede ser necesaria.

## PRECAUCIONES

no acumule trapos, esponjas, aserrín, etc. empapados en **BRIGHTSTONE NERO** debido al peligro de autoinflamación. Deséchelos humedeciendo bien con agua.

## CAJAS

1 lt lata- caja 6 pz  
5 lt estanco- caja 4 pz.

## RENDIMIENTO

Según la absorción de la piedra :  
- en piedras absorbentes o en acabado grueso de 1lt / 8-15 m<sup>2</sup>;  
- en piedras compactas  
1 lt / 15-30 m<sup>2</sup>.

## DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido negro  
Peso específico (g / cm<sup>3</sup>) a 20 ° C:  
0.82  
pH: n.d.  
Punto de llama (ASTM): 43 ° C  
Solubilidad en agua: no soluble.  
Tiempo de secado: 8 - 12 horas dependiendo de la ventilación de las habitaciones.  
Tiempo de consolidación: 24 horas.

## ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y lejos de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar su uso o rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

## NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. **Rev5-Ver241018**

## ADVERTENCIAS: PELIGRO



**Indicaciones de peligro:** Líquidos y vapores inflamables. - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. - Puede provocar somnolencia o vértigo. - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. - Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution. Puede provocar una reacción alérgica.

**Consejos de prudencia:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. - NO provocar el vómito. - Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. - Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/ ... si la persona se encuentra mal. - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

**Contiene:** Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Nafta Solvente 100/ROA.

**VOC (Directiva 2004/42/CE):** Imprimitaciones fijadoras de COV expresadas en g / litro de producto listo para usar: 750.00 (2010) - Producto VOC: 575.00



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 - Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)