

WET OUT

IMPREGNANTE OLEO-CEROSO CON
EFFETTO BAGNATO PER COTTO ESTERNO



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz

RESA

in funzione dell'assorbimento del materiale.

-su cotto toscano e pietre 1 lt/ 12-18 mq;

-su terrecotte chiare o pietre molto assorbenti

1 lt/ 5-10 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido colore bruno
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,85

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 12 - 24 ore in funzione dell'areazione e temperatura

Tempo di consolidamento: 3 giorni

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver20020

DESCRIZIONE

dispersione oleo-cerosa fluorurata in solvente paraffinico alifatico a base di olio di lino, cere microcristalline minerali, cere modificate ed essiccativi.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutte le superfici in cotto e pietre all'esterno.

PRESTAZIONE

WET OUT è un protettivo impregnante oleo-ceroso fluorurato per superfici in cotto e terracotta collocate all'esterno.

WET OUT:

- impregnante antimacchia oleo-ceroso per il trattamento ad effetto bagnato e anticato con elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- satura la porosità del cotto senza lasciare spessi e rigidi film superficiali e non crea spellicolamenti;
- lascia sul materiale un leggero strato di cera facilmente lucidabile;
- essicca più rapidamente rispetto all'olio di lino cotto senza creare stonalizzazioni e senza alterarsi nel tempo;
- il trattamento è facilmente manutenzionabile nel tempo con una nuova applicazione di **WET OUT** (es. una volta l'anno) senza necessità di onerosi recuperi.

È possibile pigmentare **WET OUT** con i pigmenti OILTONER per avere effetti personalizzati.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare **WET OUT** prima dell'uso. Applicare solo su superfici pulite e asciutte. In generale sono necessari due passaggi di **WET OUT**.

Come si usa:

- distribuire **WET OUT** con vello spandicera, pennello o straccio bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del cotto;
- dopo circa 30-60 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con disco morbido, panno morbido;
- attendere l'asciugatura (8-12 ore) e lucidare a secco la superficie con disco morbido o spazzola. Applicare una seconda mano procedendo come sopra;
- dopo la completa essiccazione (circa 24-48 ore) a superficie asciutta e non oleosa al tatto, lucidare a secco con disco morbido o spazzola. Nel caso di trattamenti personalizzati pigmentare **WET OUT** con il 3-15% di **OILTONER**.

PRECAUZIONI

- evitare l'applicazione di **WET OUT** su materiali permanentemente umidi, su pavimentazioni posate su supporti senza barriere anti-umidità o dove si verificano ristagni di acqua dovuti ad errate progettazioni delle pendenze.
- **WET OUT** può ingiallire le pietre bianche (es. marmi bianchi). Effettuare prove preliminari.
- Eventuali aloni o residui di sali che si possono depositare sulla superficie appena trattata dopo l'evaporazione dell'acqua possono essere facilmente rimossi mediante un lavaggio detergente con FLORA diluito in acqua.

ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di WET OUT per il pericolo di autocombustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

AVVERTENZE: ATTENZIONE



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. - Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution. Può provocare una reazione allergica

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - NON provocare il vomito. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. **Contiene:** Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isocalcani, ciclici < 2% aromatici, Idrocarburi, C9, aromatici, Olioato di cobalto. Può provocare reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer Fissanti

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo :750,00 (2010) - VOC del prodotto :379,00..



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it