

BRIGHTSTONE NERO

IMPREGNANTE CORRETTORE
PER MARMO E ARDESIA NERA



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dell'assorbimento delle pietre:

- su pietre assorbenti o a finitura grossolana 1lt / 8-15mq;
- su pietre compatte 1 lt / 15-30 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido nero
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,82
pH: n.d.
Punto di fiamma (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 8 – 12 ore in funzione dell'areazione dei locali
Tempo di consolidamento: 24 ore.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev5-Ver241018**

DESCRIZIONE

dispersione oleo-cerosa a base solvente paraffinico alifatico, olio siccativo modificato, cera microcristallina minerale, resina, sali metallici siccativi esenti da piombo, pigmento nero.

CAMPI D'IMPIEGO

Impregnante specifico per il recupero della ardesia nera (Lavagna) ed altri marmi neri, per interno ed esterno.

PRESTAZIONE

BRIGHTSTONE NERO è un **protettivo impregnante antimacchia nero per la correzione del colore delle ardesie nere, sbiancate da soluzioni acide o dal degrado dovuti ad agenti atmosferici e incrostazioni calcaree.**

BRIGHTSTONE NERO:

- non forma film superficiali;
- non sfoglia né crea spaccolamenti;
- può essere usato su tutte le superfici sia all'interno che all'esterno.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'uso. Applicare solo su superfici asciutte. Distributore **BRIGHTSTONE NERO** con vello spandicera o panno morbido, bagnando omogeneamente la superficie, seguendo l'assorbimento della pietra. Dopo circa 10-15 minuti rimuovere gli eventuali eccessi di prodotto dalla superficie, strofinandola con straccio o disco morbido. Essicca dopo 6-8 ore. Sui materiali molto assorbenti può essere necessaria l'applicazione di due mani di prodotto.

PRECAUZIONI

Non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc., imbevuti di **BRIGHTSTONE NERO** per il pericolo di autocombustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. - Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - NON provocare il vomito. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / ... - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Nafta Solvente 100/ROA.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 750,00 (2010) - VOC del prodotto: 575,00



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it