

DEOSSIDA

SMACCHIATORE PER LA RIMOZIONE DELLA PATINA
DI OSSIDAZIONE DAI MATERIALI LAPIDEI



DESCRIZIONE

polvere idro-disperdibile a base di sali riducenti e addensante minerale assorbente.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutti i materiali lapidei (Cotto e Laterizi, Pietre naturali, Manufatti cementiti, Agglomerati sintetici, Gres porcellanato, Klinker, ecc.) ad esclusione delle pietre calcaree (Marmi e Travertini) e graniglie a superficie lucida.

PRESTAZIONE

estrattore specifico per impacchi per una profonda rimozione delle macchie di ruggine ed altri ossidi metallici.

Pulitore ad alta efficacia per rimuovere le patine d'ossidazione di molte pietre esposte agli agenti atmosferici rinnovandone l'aspetto. Non lascia residui sul materiale.

ISTRUZIONI PER L'USO

prodotto da disperdere in acqua prima dell'uso e mescolare fino a formare una pasta (per un impacco di media consistenza diluire una parte in peso di polvere in due parti di acqua). Non utilizzare contenitori metallici. Preparare solo il prodotto necessario all'uso poiché una volta mescolata con acqua, la polvere deve essere utilizzata entro 4 ore.

Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta di plastica avendo cura di lasciare uno strato di 2-3 mm di **DEOSSIDA** sulla macchia da rimuovere.

Si consiglia di coprire con l'impacco tutta la superficie dell'elemento/i interessato dalla macchia (es. tutta la piastrella, tutto uno scalino, ecc.)

Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un foglio di materiale plastico (es. PE) in modo da rallentare l'evaporazione dell'acqua. Lasciare asciugare l'impacco prima di procedere alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Risciacquare infine con abbondante acqua. Se necessario ripetere l'applicazione.

La polvere può anche essere miscelata con più acqua per ottenere un liquido denso pennellabile sulle superfici da ripulire.

PRECAUZIONI

DEOSSIDA non può eliminare completamente macchie di ruggine provocate dall'ossidazione dei minerali ferrosi contenuti naturalmente all'interno della pietra.

Effettuare sempre una prova prima dell'uso.

Non applicare su superfici troppo calde.

Non utilizzare su legno

Evitare il contatto con gli acidi; può provocare gas tossici.

Proteggere le superfici in metallo.

CONFEZIONI

250gr Barattolo plast. – scatola 6 pz;
1 Kg Secchiello plast. – scatola 4 pz.

RESA

mediamente con 1 kg di impasto preparato (corrispondente a circa 300 gr di polvere) si copre circa 1 mq di superficie.

DATI TECNICI

Stato fisico: polvere fina bianca

Peso specifico (apparente): circa 0,28 g/cm³ a 20°C

pH(20°C): <8 (sol 1% acqua)

Punto di fiamma (ASTM):

non infiammabile

Solubilità in acqua: parziale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver140318

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi lesioni oculari. - A contatto con acidi libera un gas tossico.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. - Indossare protezione per gli occhi e viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - Sciacquare la bocca.

Contiene: sodio bisolfito, sodio idrosolfito, tensioattivi anionici < 1%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it