

GP 6

**PROTETTIVO CONCENTRATO ANTIMACCHIA
ANTI-SPORCO PER GRES PORCELLANATO**



CONFEZIONI

1 lt Flacone Plastica – scatola 6 pezzi;
5 lt Tanica Plastica – scatola 4 pezzi.

RESA

Indicativamente 1 lt / 40 – 60 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco opalescente

Peso specifico (g/cm³): 1,013

pH: 5-6

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 15-30 min.

Tempo di consolidamento: 8-12 ore

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver160318**

DESCRIZIONE

micro-emulsione di protettivi antimacchia / antispurco.

CAMPI D'IMPIEGO

per il trattamento antimacchia, anti-sporco delle superfici in gres porcellanato e agglomerato sintetico.

PRESTAZIONE

GP 6:

- crea una protezione sul materiale resistente allo sporco e alle macchie;
- forma una protezione invisibile senza alterare l'aspetto del materiale;
- ha una elevata inerzia chimica e resistenza al calpestio;
- non ingiallisce nel tempo né si degrada alterando il materiale;
- è ideale per essere utilizzato anche per la pre-protezione dei materiali ceramici prima della sigillatura delle fughe con boiacche cementizie colorate e/o additivate con lattici;
- è un prodotto di facile manutenzione nel tempo.

La protezione conferita al materiale assorbente da **GP 6**, applicato come da istruzioni, mantiene la permeabilità al vapore acqueo originaria (determinazione secondo la NORMA L 21/85) riducendola in valore < 10% in funzione del tipo di materiale (protezione non filmogena ad elevata permeabilità).

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'uso. Spruzzare piccole quantità di prodotto sulla superficie distribuendolo uniformemente con vello spandicera / panno morbido, bagnando omogeneamente il materiale. Dopo qualche minuto lucidare la superficie con panno morbido o monospazzola munita di disco morbido bianco o disco in microfibra.

Eventuali eccessi di prodotto dopo l'essiccazione vanno rimossi ripassando un panno umettato di **GP 6** sulla superficie.

Il prodotto, appena asciutto (15 – 30 minuti) è subito calpestabile. La massima prestazione antispurco si ottiene dopo circa 12 ore dall'applicazione.

Il prodotto deve essere riapplicato periodicamente, anche solo in aree delimitate delle pavimentazioni, in funzione della frequenza dei lavaggi e del calpestio della superficie (generalmente ogni 3– 6 mesi).

PRECAUZIONI

- nella pre-protezione della boiacatura, aspettare 8 -12 ore prima di effettuare la sigillatura dei giunti.

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it