

LUXOR

FINITORE ANTI-SPORCO, ANTI-USURA
PER PIETRE E GRANIGLIE LUCIDE



DESCRIZIONE

soluzione resino-cerosa a base di solventi paraffinici alifatici.

CAMPI D'IMPIEGO

finitore anti-sporco e anti-usura a bassa filmazione per marmi, graniti, pietre compatte (es. Ardesia, calcari compatti) e graniglie posate all'interno. Specifico per materiali lapidei con lavorazioni superficiali lisce (lucidati, levigati).

PRESTAZIONE

LUXOR:

- è una soluzione protettiva idrorepellente, antispurco e antiusura;
- applicato sugli impregnanti oleorepellenti, satura le microporosità del materiale lapideo senza lasciare film superficiali di polimero;
- è rilucidabile e di facile conservazione;
- non scurisce le fughe;
- non ingiallisce i materiali;
- ha elevata resa per unità di superficie.

ISTRUZIONI PER L'USO

versare piccole quantità di **LUXOR** sulla superficie bagnandola omogeneamente. Tamponare durante l'asciugamento eventuali eccessi di prodotto. Lucidare con disco, tampone o panno morbido la superficie appena asciutta (15-30 minuti).

PRECAUZIONI

evitare l'applicazione di **LUXOR** sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità di risalita.

CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

n funzione della finitura superficiale del materiale.

- su marmi, graniti e graniglie lucidate 1 lt/ >40 mq;
- pietre compatte levigate 1 lt/ 30-40 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido leggermente opaco
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,81
pH: n.d.
Punto di fiamma (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 30 minuti
Tempo di consolidamento: 2 ore
Viscosità cinematica:
(ISO 3104/3105) <7 X 10⁻⁶ m² / sec

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver160218

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - NON provocare il vomito.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromaticsNafta (Petrolio), Frazione pesante di Hydrotreating.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it