

ONIX

FINITORE ANTI-USURA, ANTI-SPORCO
PER MATERIALI LAPIDEI RUVIDI



CONFEZIONI

1 lt conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Secchiello – scatola 4 pezzi.

RESA

In funzione dell'assorbimento del materiale:

- su materiali ad alto assorbimento e superfici ruvide 1 lt / 12 - 20 mq;
- su materiali a medio assorbimento 1 lt / 20 - 30 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: crema bianca
Peso specifico (g/cm³): 0,80
pH: n.d.
Punto di fiamma (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 4 - 8 ore in funzione dell'areazione dei locali
Tempo di consolidamento: 2 giorni
Viscosità cinematica:
(ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m² / sec.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver160218**

DESCRIZIONE

dispersione finissima a elevata concentrazione di cere vegetali e minerali, in solvente alifatico ed Isoparaffine.

CAMPI D'IMPIEGO

finitore/lucidante fluido a base di cere in finissima dispersione con grande capacità di penetrazione e copertura delle superfici lapidee.

PRESTAZIONE

ONIX:

- grazie alla sua fluidità anche alle basse temperature, ne permette una facile e rapida applicazione senza creare accumuli;
- essicca rapidamente e non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi;
- non ingiallisce nel tempo e può essere applicata anche su materiali chiari o bianchi (marmi);
- ha una ottima resistenza al calpestio ed allo sporco;
- è un prodotto a base di solventi organici a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente. Il residuo secco che costituisce la protezione è atossico;

ONIX può essere facilmente pigmentata con **OILTONER** nella versione colore desiderata e può anche essere miscelato con **TUSCANIA OIL** o **PALLADIUM** per conferire più tonalità al colore del materiale trattato.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare o miscelare **ONIX** prima dell'utilizzo.

Sulle pavimentazioni, stendere **ONIX** con pennello/pennellina su zone limitate e distribuire la cera subito in maniera omogenea con monospazzola munita di spazzole in tampico morbido evitando eccessi. Dopo l'asciugatura (generalmente 4-8 ore), lucidarla con disco morbido / spazzola di nylon.

Generalmente è sufficiente l'applicazione di una mano di **ONIX**; solo su materiali estremamente irregolari e ruvidi può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

ONIX può essere pigmentata con **OILTONER** miscelando fino alla completa ed omogenea dispersione del pigmento.

PRECAUZIONI

evitare l'applicazione di **ONIX** sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità di risalita. Non usare su materiali che possono venire a contatto con superfici molto calde (T > 70°C) come, ad esempio, piani da cucina.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%).

USO PROFESSIONALE



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it