

TON 25

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE
TONALIZZANTE IN BASE ACQUA



DESCRIZIONE

dispersione in acqua di copolimeri fluorurati e protettivi silano-silossani.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutti i tipi di pietre a medio - alto assorbimento (Pietre, Cotto, Graniglie, ecc.). Specifico per tutte le pietre con lavorazioni superficiali grossolane (sabbiate, graffiate, fiammate, anticate, levigate, ecc.). Per interno ed esterno.

PRESTAZIONE

TON25 è un protettivo anti-umidità di risalita e antimacchia specifico per pietre assorbenti collocate all'interno: pietre arenarie, pietre calcaree, tufi con finiture superficiali ruvide (es. bocciardate, scarpellinate, graffiate, fiammate, ecc.).

TON25:

- si può applicare su superfici sia interne che esterne;
- forma una barriera chimica idro-oleorepellente anti-umidità di risalita ed antimacchia;
- evita e contrasta la risalita di umidità e di conseguenza la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc;
- riduce drasticamente l'assorbimento dell'acqua nel materiale (es. piogge, sostanze idrosolubili, boiacche cementizie, ecc);
- elimina o riduce drasticamente la capacità d'assorbimento del materiale alle sostanze grasse, colorate in genere;
- facilita la ripulitura del materiale assorbente dallo sporco e dalle macchie;
- elevata inerzia chimica e resistenza al calpestio;
- esalta il colore del materiale, non crea film sulla superficie del materiale;
- mantiene la permeabilità originaria al vapore acqueo, traspirante.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'uso. Stendere **TON25** con vello spandicera, panno morbido, spugna bagnando omogeneamente la superficie. Durante l'asciugatura tamponare gli eventuali eccessi prima dell'essiccazione. Nel caso di eccessi essiccati sulla superficie, rimuoverli lucidando con tamponi o dischi rossi o bianchi, ripassando un panno umettato di **TON25** sul materiale. Appena asciutto (1 - 2 ore) applicare la seconda mano (dove necessaria) procedendo come per la prima.

PRECAUZIONI

- **TON25** non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);
- **TON25** non evita la corrosione dovuta al contatto di sostanze acide sulle superfici di pietre calcaree lucidate (es. Marmi e Travertini) o contenenti calcare (es. Ardesia);
- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione;
- non applicare su superfici esposte al sole o troppo calde (temperatura di applicazione 5° - 30°C).

CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica - scatola 6 pz
5 lt Tanica di plastica - scatola 4 pz
10 lt Tanica di plastica

RESA

in funzione dell'assorbimento dei materiali.

Normalmente 1 lt / 6 - 15 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco opalescente

Peso specifico (g/cm³): 1

pH: 7-8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 1-2 ore

Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore e fuori la portata dei bambini. **PERIODO DI CONSERVAZIONE:** Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver050218**

AVVERTENZE:

Indicazione di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it