



TRAVE-L

Finitore ceroso fluido per travi e soffittature

Descrizione:

dispersione cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di cere minerali e cere vegetali e resine.

Campi d'impiego:

su tutti i tipi di superfici lignee non calpestabili (travi, soffitti in legno, rivestimenti, ecc.) collocate all'interno.

Prestazioni:

sul legno forma una finitura cerosa lucida non appiccicosa, con ottima resistenza all'invecchiamento e allo sporco.

Facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo.

Rispetto alle tradizionali cere in pasta, la fluidità di TRAVE-L consente un'applicazione agevole e rapida anche mediante spruzzatura.

Essicca rapidamente (4 - 6 ore in ambienti ben areati).

Non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

Prodotto a base di solventi organici a bassa pericolosità per l'uomo e l'ambiente; le componenti non volatili residuali sono atossiche.

TRAVE-L può essere pigmentata con OILTONER nella versione colore desiderata.

Istruzioni per l'uso:

agitare TRAVE-L prima dell'utilizzo. Applicare TRAVE-L a spruzzo o con pennello/pennellessa bagnando omogeneamente la superficie senza eccessi. Appena asciutta la superficie, lucidare con spazzola o tampone morbido oppure scaldare la superficie con aria calda per eliminare gli eventuali sbiancamenti soprattutto nella stagione fredda.

Generalmente è sufficiente l'applicazione di una mano di TRAVE-L. Solo su superfici lignee molto grezze ed estremamente irregolari può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

Siacquare le attrezzature con AGRUMOIL/DILUOIL prima dell'essiccazione del prodotto.

Confezioni:

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz

5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz

Resa:

in funzione dell'assorbimento dei materiali.

- su legni molto grezzi 1 lt / 12-20 mq

- su legni a superficie levigata o già impregnati 1 lt / 15 - 25 mq

Dati tecnici:

Stato fisico: crema color nocciola

Peso specifico (g/cm³): 0,80

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 4 – 6 ore in

funzione dell'areazione dei locali

Tempo di consolidamento: 3 giorni

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso. Se conservato a basse temperature (< 15°C) il prodotto può diventare più denso ma senza pregiudicare l'utilizzo nè le prestazioni. Se necessario portare il prodotto a temperatura > 20°C

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1-Ver270716