



PRIMAMANO RAVVIVANTE

Livellante protettivo anti-spolvero per materiali lapidei

Descrizione:

emulsione di cere vegetali, paraffina, polimero acrilico, tensioattivi non ionici.
Disponibile in due versioni: PRIMAMANO per effetti chiari – PRIMAMANO RAVVIVANTE per effetti leggermente tonalizzati.

Campi d'impiego:

su tutti i tipi di materiale lapideo assorbente (cotto, pietre naturali, cementi) all'interno.
Da solo come antispolvero e riaggregante superficiale per materiali a superficie decoesa (cotto e pietre sabbiati, bocciardati, ecc.) oppure come protettivo antimacchia-antispolvero anche pigmentato sui cementi industriali.
Come primer promotore d'adesione nella preparazione alla finitura con IDROFIN sui protettivi antimacchia idro-oleorepellenti.
Come livellante d'assorbimento e antimacchia prima dell'applicazione della dispersione cerosa ONIX e ROYAL WAX sui cotti ad elevato assorbimento (terrecotte chiare) e pietre naturali.

Prestazioni:

primer resino-ceroso con eccellenti proprietà di adesione e aggancio sui materiali anche poco assorbenti e su protettivi idrorepellenti/antimacchia.
Favorisce l'aggancio del finitore IDROFIN nel trattamento dei materiali lapidei riducendo, anche nei casi più difficili, il rischio di eventuali distacchi della finitura.
Rende omogeneo l'assorbimento dei materiali molto assorbenti permettendo un'agevole l'applicazione delle dispersioni cerose tipo ONIX e ROYAL WAX ed evitando il rischio di stonalizzazioni ed alonature.
Conferisce protezione antisporco-antimacchia e antispolvero sui pavimenti industriali in cemento di facile manutenzione e rinnovabilità. Consolidante e riaggregante superficiale; evita lo spolverio di materiali lapidei sabbiati o vecchi.
La versione RAVVIVANTE mette in risalto la colorazione del materiale senza creare films spessi e lucidi.
Non lascia odori sgradevoli negli ambienti.

Istruzioni per l'uso:

si utilizza puro o diluito in acqua. Si applica con vello spandicera (pavimento), panno morbido, spugna, pennello (solo su superfici molto scabre). Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Essicca rapidamente, generalmente in 1 – 2 ore. Sulle superfici a difficile bagnabilità (es. sopra le protezioni idrorepellenti o antimacchia) strofinare il prodotto sulla superficie facilitandone la stesura uniforme.
PRIMAMANO RAVVIVANTE può essere facilmente pigmentato con IDROTONER nella versione colore desiderata.

Precauzioni:

non applicare su superfici lucidate e compatte poco assorbenti come agglomerati lucidati, graniti, marmi, ceramica.

Confezioni:

1 Lt Flacone di plastica – scatola 6 pz

5 Lt Tanica di plastica – scatola 4 pz

20 Lt conf. Tanica di plastica

Resa:

in funzione dell'assorbimento
- come fondo su cotti molto
assorbenti 1 Lt / 6 - 10 mq
- come antispolvero 1 Lt / 8 -15 mq

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido opaco bianco
Peso specifico (g/cm³): 1
pH: 8
Punto di fiamma (ASTM): non
infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione: 1-2 ore
Tempo di consolidamento: 24 ore

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1 Ver300816