



# TEAK UP

## Impregnante nautico per il trattamento idrorepellente rinvigoriscente del legno

Emulsione impregnante a base di protettivi idrorepellenti non filmogeni con stabilizzanti HALS, assorbitori UV e pigmenti.

### Campi d'impiego:

su tutte le superfici in teak delle imbarcazioni. Utilizzabile su tutte le superfici legnose.

### Prestazioni:

protettivo idrorepellente in emulsione acquosa senza solventi per il trattamento anti-degrado del teak collocato in ambiente marino.

La presenza di additivi assorbitori UV, pigmenti e stabilizzanti del film (HALS) nel prodotto garantisce una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Non crea films superficiali né spaccatura né sfogliatura. Rinvigorisce il colore del teak senza conferire un forte effetto tonalizzante. La protezione ottenuta con TEAK UP possiede elevata permeabilità al vapore acqueo e permette al legno di "respirare" e non trattenere l'umidità al suo interno inibendo quindi le condizioni favorevoli allo sviluppo dei microrganismi (funghi e muffe) dannosi al legno. La protezione ottenuta con TEAK UP può essere facilmente conservata e rinnovata nel tempo (manutenzione periodica) mediante l'applicazione di un nuovo passaggio di prodotto e senza necessità di onerosi recuperi (es. carteggiature).

### Istruzioni per l'uso:

agitare bene TEAK UP prima dell'uso. Non diluire. Il prodotto può essere applicato con pennello o spugna bagnando omogeneamente la superficie del legno. Essicca rapidamente (30-60 min.) e subito può essere applicata la seconda mano di prodotto. Non è necessario carteggiare fra una mano. Risciacquare le attrezzature con acqua.

MANUTENZIONE PERIODICA (6-12 mesi): lavare le superfici protette con DELUXE TEAK.

Quando la superficie del legno appare deteriorata e smagrita, riapplicare TEAK UP. Il ciclo di rinnovamento della protezione dipende da molti fattori: tipo di legno, esposizione ed uso, condizioni climatiche. Un'ottimale protezione può durare 1-2 anni o più.

### Precauzioni:

il legno deve avere un'umidità non superiore al 13-15%. Evitare la diretta esposizione al sole o a condizioni di elevata umidità ambientale (temperatura compresa fra 15° - 30°C e umidità rel. max 70%).

### Confezioni:

1 Lt conf. - scatola 6 pz

### Resa:

in funzione dell'assorbimento del legno.

- indicativamente 1lt/10-15 mq

### Dati tecnici:

Stato fisico: liquido marrone chiaro

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 1,017

pH: 7-8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 30-60 min. in funzione dell'aerazione e temperatura

Tempo di consolidamento: 1 giorno

### Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

### Link scheda prodotto:



*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti REV1-VER260817*