



# TIROIL

## Impregnante oleo-ceroso in solvente

### Descrizione:

dispersione oleo-cerosa in solvente paraffinico alifatico, olio di lino, cera microcristallina minerale, resina, sali metallici essiccativi.

### Campi d'impiego:

su tutte le superfici lignee all'interno (parquet, rivestimenti, mobili, strutture).

### Prestazioni:

impregnante idro-oleorepellente ad ampio campo d'utilizzazione.

Forma una protezione oleo-cerosa resistente, non appiccicosa, di facile rilucidabilità e conservazione nel tempo.

Non forma films superficiali. Non sfoglia nè crea spellicolamenti.

Facilmente ripristinabile senza necessità di carteggiature del legno.

Dispersione in solventi vegetali e minerali a basso impatto ambientale e tossicologico per l'operatore.

I componenti che rimangono come protettivi nel legno sono atossici.

Si può facilmente pigmentare con OILTONER nella versione colore desiderata.

Di facile e rapida applicazione anche mediante spruzzatura.

### Istruzioni per l'uso:

agitare TIROIL prima dell'uso. Il prodotto si utilizza puro o diluito con AGRUMOIL/DILUOIL. L'eventuale diluizione è utile per saturare i legni più compatti e oleosi (es. Teak e Iroko) facilitandone l'impregnazione.

Sulle pavimentazioni, distribuire TIROIL con vello spandicera bagnando omogeneamente la superficie seguendo l'assorbimento del legno. Dopo circa 30-60 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con straccio o disco morbido. Attendere l'asciugatura (12-24 ore) e applicare una seconda mano.

Dopo l'essiccazione (almeno 24 - 48 ore in condizioni di buona areazione) o comunque non appena la superficie si presenta asciutta e non oleosa al tatto, lucidare con disco morbido.

Sulle superfici non calpestabili, applicare TIROIL con vello spandicera, pennello o straccio bagnando omogeneamente la superficie senza lasciare eccessi. Dopo 30-60 minuti tamponare gli eccessi uniformando l'assorbimento con straccio morbido o ripassando la superficie con pennello / panno / spazzola morbida. Lucidare con spazzole o tampone morbido la superficie dopo l'essiccazione (24 - 48 ore).

TIROIL può essere applicato anche a spruzzo avendo cura di uniformare eventuali eccessi.

Si possono ottenere pigmentazioni aggiungendo OILTONER nella versione colore desiderata. Non applicare TIROIL su vernici e su legni non perfettamente carteggiati o ripuliti da eventuali turapori.

Il prodotto, per essiccare nei tempi previsti, ha bisogno di una buona areazione dei locali o di leggero flusso d'aria sulla superficie.

### Avvertenze

A norma del D.lg. 161/06: Categoria primer per legno non filmogeni Valore limite UE (Cat: I/F): 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 379g/l

**ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di TIROIL per il pericolo di autocombustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.**

### Confezioni:

1 lt conf. Lattina - scatola 6 pz

5 lt conf. Stagna - scatola 4 pz

### Resa:

in funzione dell'assorbimento dei legni. Su legni assorbenti o a finitura grossolana:

1lt / 12-15 mq

- su legni poco assorbenti (teak, Iroko)

1lt / 20-30 mq

- su legni molto compatti:

1lt / > 30 mq

### Dati tecnici:

Stato fisico: liquido colore bruno

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,85

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Viscosità cinematica:

(ISO 3104/3105) >7 x 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> / sec

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 24 - 48 ore in funzione dell'areazione e temperatura

Tempo di consolidamento: 3 giorni

### Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso. Se conservato a basse temperature (< 10°C) il prodotto può diventare più denso ma senza pregiudicare l'utilizzo nè le prestazioni.

Il prodotto, nella sua confezione originale e ben sigillato ha una vita utile di 2 anni.

### Link scheda prodotto:



*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.*

*MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti*

*Rev1 - Ver080716*