OLIO ZERO

HUILE D'IMPRÉGNATION ULTRA-OPAQUE POUR BOIS

DESCRIPTION

Emulsion d'imprégnation PU à base d'huiles, résines, cires et additifs inertes spéciaux.

CHAMPS D'APPLICATION

Pour le traitement d'imprégnation de toutes les surfaces en bois brut placées à l'intérieur (sols, revêtements, structures en bois, meubles et fenêtres).

CHARACTÉRISTIQUES

OLIO ZERO:
- est particulièrement indiqué lorsque on veut obtenir une protection du bois à "effet naturel" préservant les caractéristiques esthétiques d'origine du bois brut (finition ultra-opaque) et pratiquement invisible;
-est un produit à faible teneur en COV (composés volatils), écologique et facile à utiliser;
- confère à la surface en bois un fini non jaunissant, antidérapant, résistant aux taches, aux salissures et facile à entretenir dans le temps avec BIOCARE OPACO.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Bien mélanger OLIO ZERO avant utilisation. Ne pas diluer. Le bois doit être propre, bien poncé (papier 100-150) et exempt de vieux films résiduels. Le produit peut être appliqué avec brosse ou avec un rouleau à poil court "mouillé sur mouillé" afin d'éviter les chevauchements. Trois mains de **OLIO ZERO** sont toujours nécessaires sauf sur le plafond en bois où il peut être appliqué en deux étapes. Lorsque la première couche est séchée (1-2 heures), la deuxième couche est appliquée en procédant comme pour la précédente. Lorsque ce dernier est également sec (2-4 heures), il est possible de le poncer légèrement avec un grain de 180-240 et après avoir retiré la poudre, appliquer la troisième couche de produit. Le produit est durci et peut être utilisé après 24 heures.

CONFECTIONS

-1 kg de PE conteneur - boîte 6 pcs
-5 kg de PE conteneur - boîte 4 pcs

RENDEMENT

en trois pasages: 1 kg/6-8 m²;
(avec rouleau 125-160 g/m2).

DONNÉS TECHNIQUES

Etat physique: Liquide visqueux blanc
Poids spécifique (g / cm3) à 20 ° C: 1,055
pH: 7
Point de flamme (ASTM):> 100C °
Solubilité dans l'eau: totale
Temps de séchage: 30-60 min.
Temps de ponçage: 2-3 heures
Temps de durcissement: 24 heures
Brillance: <5 (ultra-opaque)

STOCKAGE

Gardez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C. Le produit ainsi conservé a une durée de vie utile de 2 ans.

NOTES

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBEC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits. ***Rev2-Ver1303118***

AVERTISSEMENTS

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. - Contient: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie.
COV (Directive 2004/42 / CE): vernis et agents d'imprégnation pour bois pour finitions intérieures / extérieures.
COV exprimé en g / litre de produit prêt à l'emploi: limite maximale: 130.00 (2010) - COV du produit: 90.00.

MARBEC SRL
Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT
Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it