

# OLIO ZERO

## ACEITE DE IMPREGNACIÓN ULTRA-OPACO PARA MADERA



### DESCRIPCIÓN

Emulsión de impregnación de PU a base de aceites, resinas, ceras y aditivos inertes especiales.

### ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

Para el tratamiento de impregnación de todas las superficies de madera en bruto colocadas en el interior (suelos, revestimientos, estructuras de madera, muebles, puertas y ventanas).

### CARACTERÍSTICAS

#### OLIO ZERO:

- se indica particularmente cuando se desea obtener una protección de madera de "efecto natural" que preserva las características estéticas originales de la madera en bruto (acabado ultra-opaco) y es prácticamente invisible;
- es un producto con bajo contenido en COV (compuestos volátiles), ecológico y fácil de usar;
- contiene en la superficie de madera un acabado no amarillento, antideslizante, resistente a las manchas, resistente a la suciedad y fácil de mantener con el tiempo con BIOCARE OPACO.

### CAJAS

- 1 Kg PE contenedor - caja 6 piezas
- 5 Kg PE contenedor - caja 4 piezas

### RENDIMIENTO

en tres etapas: 1 kg/6-8 m<sup>2</sup>;  
(con rodillo 125-160 g/m<sup>2</sup>).

### DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido viscoso blanco.  
Peso específico (g / cm<sup>3</sup>) a 20 ° C:  
1.055  
pH: 7  
Punto de llama (ASTM): > 100C °  
Solubilidad en agua: total.  
Tiempo de secado: 30-60 min.  
Tiempo de lijado: 2-3 horas.  
Tiempo de curado: 24 horas.  
Brillo: <5 (ultra-opaco)

### ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado (a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C). El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

### INSTRUCCIONES DE USO

Mezcle bien el **OLIO ZERO** antes de usar. No diluir. La madera debe estar limpia, bien lijada (papel 100-150) y libre de viejas películas residuales. El producto se puede aplicar con un cepillo o con un rodillo de pelo corto "mojado en mojado" para evitar que se superponga. Las tres manos de **OLIO ZERO** son siempre necesarias, excepto en la madera del techo, donde se puede aplicar en dos pasos. Cuando la primera capa se seca (1-2 horas), la segunda capa se aplica procediendo como en la anterior. Cuando este último también está seco (2-4 horas), es posible lijarlo ligeramente con un grano de 180-240 y después de haber retirado el polvo, aplicar la tercera capa de producto. El producto está endurecido y se puede caminar después de 24 horas.

### NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos Rev2-Ver150219

### ADVERTENCIAS

**Indicaciones de peligro:** Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.- Contiene:, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Puede causar una reacción alérgica.

VOC (Directiva 2004/42 / EC): Barnices y agentes de impregnación para maderas interiores / exteriores.  
VOC expresado en g / litro del producto listo para usar: Limite máximo: 130.00 (2010) - VOC del producto: 90.00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)