

# FONDO COLARIN2

FONDO NERO  
PER LEGNO INTERNO



## CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz  
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz

## RESA

Indicativamente 1lt/ 6 - 8 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido nero

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1

pH: 7

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.

Solubilità in acqua: disperdibile

Tempo di essiccazione: 30-60 minuti (in ambienti ventilati).

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## DESCRIZIONE

soluzione colorante di colore nero in acqua.

## CAMPI D'IMPIEGO

per effettuare un trattamento di fondo grigio su tutti i tipi di superfici in legno collocate all'interno.

## PRESTAZIONE

### FONDO COLARIN2:

- è un fondo pigmentato nero in dispersione acquosa per tutti i tipi di legno grezzo in interno;
- è un prodotto di facile applicazione sul legno;
- è facilmente carteggiabile;
- fondo può essere verniciato od oliato;
- è prodotto senza emissioni VOC.

## ISTRUZIONI PER L'USO

agitare bene prima dell'uso ed accertarsi della completa dispersione del pigmento.

Si può applicare puro o diluito in acqua in funzione dell'effetto grigio di fondo desiderato:

- **puro** per effetti grigio scuri;
- **diluito 1 parte di prodotto in 1/3 parte di acqua** per effetti grigi intermedi;
- **diluito 1 parte in 4/10 parti di acqua** per effetti grigio chiari;

Può essere applicato a spugna, straccio o pennello bagnando uniformemente la superficie da trattare fino alla sua completa saturazione. Normalmente asciuga in 30-60 minuti in funzione dell'areazione. Durante la stagione umida e fredda ed in locali chiusi o poco ventilati, il tempo di asciugamento può allungarsi sensibilmente. Ad essiccazione avvenuta il fondo può essere carteggiato fino all'effetto desiderato ed il legno può essere immediatamente verniciato od oliato. Per ottenere effetti di "ingrignimento" del legno si consiglia di applicare successivamente impregnati pigmentati di bianco (es. **TIROIL**, **OLIO TECNO** miscelati con **OILTNER BIANCO** al 2-10% o **HYDROIL INTERNO** miscelato al 2-10% con **IDROTNER BIANCO**).

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBECC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev1-Ver050916**

## AVVERTENZE



MARBECC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)