

# HYDROIL INTERNO

IMPREGNANTE ACEITOSO  
PARA MADERA INTERNA



## DESCRIPCIÓN

Emulsión impregnante oleo-resino-cerosa basada en aceites secantes modificados, resinas y ceras microcristalinas.

## ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

En todo tipo de superficies de madera en bruto colocadas en el interior (parquet, tablas, muebles, mesas, vigas y estructuras de madera en general)

## CARACTERÍSTICAS

### HYDROIL INTERNO:

- es un sistema híbrido de protección repelente al agua de bajo espesor en emulsión acuosa y con muy bajo contenido de VOC (<20 gr / lt) para madera en bruto colocada en el interior;
- da resistencia a la madera al agua, a las manchas y al desgaste. Mejora el color natural de la madera dejando un acabado transparente y opaco en la superficie con un toque sedoso de alto valor;
- da a la superficie de madera un acabado antideslizante, resistente al agua, a las manchas, a la suciedad y fácil de mantener con el tiempo con **BIOCARE OPACO**;
- puede pigmentarse fácilmente con colores **IDROTNER** (concentración máxima 10%. ej. 1 kg de **HYDROIL INTERNO** / 100gr de **IDROTNER**). Todos los colores obtenidos son transparentes y dejan el diseño natural de la fibra;
- es fácil de usar y de secado rápido (30-60 minutos).

## CAJAS

1 kg gr tarro de plástico - caja 6 pcs  
5 kg cubo de plástico - caja 4 pcs

## RENDIMIENTO

según la absorción de la madera:  
-en pequeñas maderas absorbentes  
1kg / 10-15 m<sup>2</sup>;  
-sobre madera absorbente 1kg / 7-10 m<sup>2</sup>.

## DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido viscoso opal-oscuro de color gris  
Gravedad específica (g / cm<sup>3</sup>) a 20 °C: 1.022  
pH: n.a.  
Punto de inflamación (ASTM):  
Solubilidad en agua: total  
Tiempo de secado: 30-60 min. dependiendo de la ventilación y temperatura  
Tiempo de consolidación: 24 horas.

## ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado (a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C). El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

## NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos **Rev1-Ver110219**

## INSTRUCCIONES DE USO

**mezcle bien HIDROYL INTERNO antes de usar.** La madera debe estar limpia, bien lijada y sin tratamientos previos. El producto generalmente se aplica en dos capas, con una brocha, un rodillo de pelo corto, una esponja, un vellón para esparcir la cera, humectando homogéneamente la superficie de la madera. Se seca rápidamente (30-60 minutos) y la segunda capa se puede aplicar inmediatamente después. No es necesario lijar entre una capa y la otra, excepto en el caso de madera con fibras arruinadas. Recomendamos lijar la superficie con papel abrasivo (por ejemplo, grano 150). En suelos o superficies sujetas al mayor desgaste (p. ej. mesas), se recomienda aplicar un pasaje del acabador **BIOTOP OPACO**.

## PRECAUCIONES

- no acumule trapos, esponjas, aserrín, etc. empapado en **HYDROIL INTERNO** por peligro de autoignición! Deséchelos bien con agua.
- lave las superficies tratadas con **HYDROIL INTERNO** solo con detergentes neutros.

## ADVERTENCIAS

**Indicaciones de peligro :** Ficha de datos de seguridad disponible bajo pedido. - Contiene: Cobalt, borate neodecanoato complex - Puede provocar una reacción alérgica.

VOC (Directiva 2004/42 / CE): impregnantes para madera que forman una película de espesor mínimo  
VOC expresado en g / litro de producto listo para usar:  
Limite máximo: 130.00 (2010) - VOC del producto: 20.00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)