



TON25

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE TONALIZZANTE IN BASE ACQUA



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione in acqua di copolimeri fluorurati e protettivi silano-silossani.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutti i tipi di pietre a medio – alto assorbimento (Pietre, Cotto, Graniglie, ecc.). Specifico per tutte le pietre con lavorazioni superficiali grossolane (sabbiate, graffiate, fiammate, anticate, levigate, ecc.). Per interno ed esterno.

PRESTAZIONI:

TON25 è un protettivo anti-umidità di risalita e antimacchia specifico per materiali lapidei ad alto assorbimento (cotto, pietre, agglomerati cementizi...).

TON25:

- è un prodotto in base acqua, inodore, non pericoloso e di facile utilizzo;
- si può applicare su superfici sia interne che esterne;
- forma una barriera chimica idro-oleorepellente, anti-umidità di risalita ed antimacchia;
- esalta il colore del materiale senza creare film sulla superficie, non altera l'aspetto del materiale;
- elimina o riduce drasticamente l'assorbimento dell'acqua e dei liquidi, delle sostanze grasse e degli oli nel materiale e contrasta la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc);
- è un protettivo che si utilizza di norma come base dei trattamenti a cera;
- ha un'elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio;
- mantiene la permeabilità originaria al vapore acqueo, traspirante.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'uso;
- Può essere applicato distribuendo il prodotto in modo omogeneo a pennello, panno in microfibra, spugna o vello spandicera bagnando omogeneamente la superficie da trattare e seguendo l'assorbimento del materiale;
- In caso di materiali poco assorbenti si consiglia di ridistribuire sulla superficie eventuali eccessi di prodotto sul materiale durante la fase di asciugatura;
- In caso di materiali molto assorbenti, l'applicazione di una eventuale seconda mano deve essere effettuata appena la prima è stata assorbita e senza aspettare che asciughi (bagnato su bagnato).

Normalmente asciuga in 1-2 ore in funzione dell'aereazione.

Nel caso di eccessi essiccati sulla superficie, rimuoverli lucidando con tamponi o dischi rossi, ripassando un panno umettato di TON25 sul materiale.

PRECAUZIONI:

- TON25 non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);
- TON25 non evita la corrosione dovuta al contatto di sostanze acide sulle superfici di pietre calcaree lucidate (es. Marmi e Travertini) o contenenti calcare (es. Ardesia);
- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione;
- non applicare su superfici esposte al sole o troppo calde (temperatura di applicazione 5° – 30°C).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver05042022

AVVERTENZE:

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz;
- 20 lt Tanica di plastica.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei materiali:

- normalmente 1 lt / 6 – 15 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 7-8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua
- Tempo di essiccazione: 1-2 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore, fuori la portata dei bambini e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it