



PALLADIUM

IMPREGNANTE TONALIZZANTE OLEO-CEROSO PER MATERIALI LAPIDEI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione oleo-cerosa e resine a base di solvente paraffinico alifatico.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per effettuare un trattamento impregnante ad effetto tonalizzante su cotto, pietra e agglomerati cementizi a medio-alto assorbimento collocati all'interno.

PRESTAZIONI:

PALLADIUM è un protettivo impregnante oleo-ceroso per materiali lapidei come cotto, pietra e agglomerati cementizi ad medio alto assorbimento collocati all'interno.

PALLADIUM:

- è un impregnante antimacchia oleo-ceroso per il trattamento ad effetto tonalizzante;
- esalta il colore e la bellezza del materiale nuovo e di recupero, senza scurire le fughe;
- satura la porosità dei materiali lapidei senza lasciare spessi e rigidi film superficiali e non crea spellicolamenti;
- lascia sul materiale un leggero strato di cera facilmente lucidabile;
- essicca rapidamente senza creare stonalizzazioni e senza alterarsi nel tempo;
- si può miscelare con le cere in pasta ONIX o ROYAL WAX per effettuare trattamenti cerati di materiali lapidei molto assorbenti;
- si può pigmentare con OILTONER al 3-15% per avere effetti personalizzati.

Per aumentare la protezione della superficie trattata con PALLADIUM e facilitare la pulizia e la manutenzione, è fortemente consigliata l'applicazione di IDROFIN MATT / LUCIDO o POLIFIN a completamento del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare solo su superfici pulite, asciutte e assorbenti. In generale sono necessari uno o due passaggi di PALLADIUM in funzione dell'assorbimento del materiale.

- Agitare prima dell'uso;
- Distribuire PALLADIUM con vello spandicera, pennello o panno morbido bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del materiale;
- Dopo circa 15-30 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con panno morbido e pennello;
- Applicare un'eventuale seconda mano a superficie asciutta e non appiccicosa procedendo come sopra.

Asciuga generalmente in 4-8 ore.

PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione di PALLADIUM sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità di risalita;
- utilizzare solo in ambienti ben ventilati;
- il prodotto, per essiccare nei tempi previsti, ha bisogno di una buona areazione dei locali.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver040322

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – NON provocare il vomito.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici; idrocarburi, C9, aromatici; Nafta(petrolio), frazione pesante di hydrotreating.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 623,00. – Limite massimo: 750,00

UFI:5440-70N4-S00A-EHSS

Rev6-Ver040322

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA:

In funzione dell'assorbimento del materiale:

- su materiali lapidei ad alto assorbimento 1lt / 8-15 mq;
- su materiali lapidei a medio assorbimento 1lt / 15-30 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido denso beige
- Peso specifico: 0,82
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 ° T ? 60°C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 4 – 8 ore in funzione dell'areazione dei locali
- Tempo di consolidamento: 3 giorni

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it