



POLIFIN

CERA METALLIZZATA LUCIDA DI FINITURA ANTI-SPORCO, ANTI-USURA PER MATERIALI LAPIDEI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di emulsioni acriliche e cere minerali.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la finitura finale lucida dei materiali lapidei assorbenti collocati all'interno: cotto, pietre naturali, graniglie, cementi, klinker in particolare su quelli a finitura levigata o lucidata. Idoneo anche per materiali resilienti (PVC, linoleum, pavimenti in resina).

PRESTAZIONI:

POLIFIN è una cera metallizzata lucida per materiali lapidei collocati all'interno: cotto, pietra naturale assorbente, agglomerati cementizi. Idoneo anche per materiali resilienti (PVC, linoleum, pavimenti in resina).

POLIFIN:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- è fortemente consigliato a conclusione dei trattamenti con protettivi idro-oleorepellenti, impregnanti oleo-cerosi, primer livellanti, in quanto protegge le superfici dall'usura del tempo ed evita il degrado del trattamento di fondo;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- lascia una buona permeabilità al vapore al materiale;
- è di facile applicazione e manutenzione nel tempo.

Nella manutenzione si consiglia di pulire la superficie trattata con il detergente UNIPUL e di applicare la cera POLIFIN una volta ogni 6-12 mesi in funzione del calpestio del pavimento.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Normalmente si utilizza puro.

- Applicare su superfici pulite e asciutte;
- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto in piccole quantità di prodotto sulla superficie e distribuire con un panno morbido, vello spandicera e in modo uniforme sulla superficie;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura;
- Applicare l'eventuale seconda mano non appena la prima è asciutta;
- Per aumentare la lucentezza dopo l'asciugatura o per rimuovere i segni del calpestio, strofinare la superficie trattata con un panno di lana, lucidatrice con feltri, tamponi rossi, monospazzola con dischi rossi.

Asciuga generalmente in 2-3 ore.

Tipologie di applicazione:

- 1 mano: su superfici lisce e poco assorbenti;
- 2 mani: su superfici ruvide.

PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno;
- evitare l'applicazione di POLIFIN sulle superfici troppo fredde ($< 5^{\circ}\text{C}$);
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con POLIFIN, l'utilizzo di detergenti forti alcalini ed acidi (es. ammoniacca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico).

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver020222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.- Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo e miscela di 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-one e 2metil-2H-isotiazol-3-one. – Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: Alcoli, C12-15 ramificati e lineari, etossilati ($\geq 7 - < 15$ EO)

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 40,00. – Limite massimo: 140,00.

UFI:3K50-U0CV-Y00R-NAPV

Rev7-Ver020222

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica- scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica- scatola 4 pz.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei materiali:

- su materiali a superfici ruvida 1 lt /15-18 mq;
- su materiali a superfici lisce 1 lt / 25-50 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1,01
- pH: 8 – 9.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua
- Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it