



KW-SPECIAL

LUCIDANTE IN POLVERE PER GRANITI, GRES PORCELLANATO E MATERIALI CERAMICI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Polvere lucidante a base di ossidi inorganici abrasivi, sigillanti naturali e sintetici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Polvere per la lucidatura delle superfici in granito, gres porcellanato e materiali ceramici. Conferisce lucentezza alle superfici corrose e usurate senza creare film e mantenendo il naturale aspetto.

PRESTAZIONI:

KW-SPECIAL è una polvere contenente dei microabrasivi per la lucidatura dei materiali lapidei a base di silice e/o materiali silicatici, come: graniti, gres porcellanato e altri materiali ceramici lucidi. Rende le superfici poco permeabili all'acqua ed allo sporco facilitando la pulizia.

KW-SPECIAL:

- conferisce lucentezza alle superfici corrose e usurate senza creare film e mantenendo il naturale aspetto;
- rende le superfici poco permeabili all'acqua ed allo sporco facilitando la pulizia;
- ha nella sua formulazione sostanze fortemente abrasive a granulometria selezionate e ad elevata purezza in combinazione con sostanze cristallizzanti e sigillanti con cui è possibile ottenere una veloce e perfetta lucidatura chimico-meccanica della superficie;
- possiede anche un efficace funzione di "riempimento" delle micro-imperfezioni del materiale trattato;
- è un prodotto specifico per la manutenzione di superfici soggette ad alto traffico e per la rilucidatura di superfici usurate.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Il prodotto può essere utilizzato con monospazzola e DISCO BIANCO (su pavimenti e ampie superfici) o con trapano munito di platorello con cuffia di lana (su piccole superfici come top, ripiani tavoli, ecc). Su superfici fortemente corrose ed usurate si consiglia di passare preventivamente sul materiale spugne o DISCO PRELUX Marbec.

- Con monospazzola: versare 20-60 gr di polvere KW-SPECIAL sulla superficie, appoggiare il DISCO BIANCO e nebulizzare acqua nella zona circostante il disco durante lo strofinamento, fino alla comparsa di una poltiglia bianca. Procedere lavorando il prodotto su pochi metri quadrati alla volta per alcuni minuti. Aggiungere dell'acqua alla polvere per mantenere la cremosità del prodotto. Procedere poi come sopra. Non lasciare asciugare la pasta sulla superficie! Finito il processo di lucidatura, rimuovere i residui con aspiraliquidi. Dopo la lucidatura dell'intera superficie, detergere con soluzione detergente neutra (es. UNIPUL diluito al 5% in acqua).
- Con trapano e cuffia di lana: bagnare preventivamente la superficie da lucidare con acqua, versare pochi grammi di polvere sotto il platorello e strofinare la superficie in maniera decisa facendo pressione sul platorello per alcuni minuti, fino alla formazione di una poltiglia bianca. Eliminare con acqua e spugna il residuo formato e lasciare asciugare.

PRECAUZIONI:

- usare il prodotto immediatamente dopo averlo bagnato con acqua;
- tenere la confezione ben chiusa.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver16022022

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. – Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente il viso dopo l'uso. – Proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – Sciacquare la bocca.

Contiene: Esafluorosilicato di magnesio esaidrato

UFI: R170-F03N-6005-W4KY

Rev4-Ver16022022

CONFEZIONE:

- 800 gr Barattolo plast. – scatola 6 pz;
- 4 Kg conf. Secc. plast. – scatola 4 pz.

RESA:

In funzione della porosità e natura del materiale da lucidare e del numero di applicazioni.
Normalmente: 800gr/25- 35 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: polvere bianca
- Peso specifico apparente (g/cm³): 0,9
- pH (sol. 10% in acqua): 2
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: parzialmente solubile in acqua

STOCCAGGIO:

Conservare in ambienti areati e asciutti a temperature comprese fra 0°C e 35°C, fuori dalla portata dei bambini e non esposto per lungo tempo ai raggi solari.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it