



# OLIO41

## IMPREGNANTE CERATO PER LEGNO ESTERNO



### Guida per l'utente

#### DESCRIZIONE:

Dispersione oleo-cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di oli siccativi, cera microcristallina minerale, sali metallici siccativi esenti da piombo.

#### CAMPI D'IMPIEGO:

Si applica su tutte le superfici lignee impregnante a olio o grezze all'esterno. Ideale per pavimenti in legno, collocati all'esterno.

#### PRESTAZIONI:

**OLIO41** è un impregnante oleo-ceroso per pavimenti e decking in legno collocati all'esterno.

#### **OLIO41:**

- forma una protezione idro-oleorepellente, resistente, non appiccicosa e di facile applicazione;
- contrasta l'invecchiamento e l'ingrigimento del legno;
- dona una protezione al legno che gli permette di traspirare, evitando il ristagno dell'umidità, al fine di inibire lo sviluppo di micro-organismi (alghe, muffe);
- può essere pigmentato con OILTNER (3-5%) in modo da personalizzare la finitura e rendere il trattamento più stabile al degrado dei raggi UV;
- non crea film superficiali e lascia il naturale aspetto del materiale;
- non crea esfoliazioni e non necessita di ricarteggiatura;
- si conserva nel tempo attraverso la pulizia ordinaria con il detergente DETERCLEAN e la cera protettiva anti-sporco, anti-degrado BARRIER da applicare due volte l'anno.

Quando la superficie del legno appare deteriorata e smagrita, riapplicare una mano di OLIO41. La frequenza di rinnovamento della protezione dipende da molti fattori: tipo di legno, esposizione ed uso, condizioni climatiche.

L'applicazione del prodotto deve essere effettuata solo su legni grezzi o precedentemente oliati.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare OLIO41 prima dell'uso;
- Distribuire OLIO41 con vello spandicera, pennello o panno morbido bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del legno;
- Dopo circa 15-30 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con panno morbido e pennello;
- Applicare una seconda mano procedendo come sopra;
- La completa asciugatura del trattamento si realizza dopo 24-48 ore in funzione delle condizioni ambientali.

Asciuga generalmente in 24 ore.

**ATTENZIONE:** una volta finita la lavorazione, si consiglia di non accumulare stracci, spugne, segatura ecc., imbevuti di OLIO41 e, per il pericolo di autocombustione, si consiglia di bagnarli con acqua e smaltirli.

#### PRECAUZIONI:

- il legno deve avere un'umidità non superiore al 13-15%;
- evitare la diretta esposizione al sole o a condizioni di elevata umidità ambientale (temperatura compresa fra 15° - 30°C e umidità rel. max 70%);
- sui legni di manufatti particolarmente esposti agli agenti atmosferici (superfici orizzontali, esposizioni dirette al sole ed alle piogge, ecc.) si consiglia di applicare sempre due mani di OLIO 41 pigmentato;
- sui alcuni tipi di legno sottoposti ad intenso dilavamento (es. castagno) si possono verificare, dopo l'applicazione di OLIO 41, fuoriuscite di tannino;
- verificare la compatibilità con eventuali sigillature in gomma o altro materiale plastico; non applicare su superfici verniciate;

- **ATTENZIONE:** non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di OLIO 41 per il pericolo di autocombustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

#### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver280222

#### AVVERTENZE:



#### CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz.

#### RESA:

In funzione dell'assorbimento del legno:

- su legni poco assorbenti 1lt/12-20mq;
- su legni assorbenti 1lt/6-10 mq.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido giallognolo
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,85
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 12 – 24 ore in funzione dell'areazione e temperatura
- Tempo di consolidamento: 3 giorni
- Viscosità cinematica: non disponibile.

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)