



LIGNOLUX

CERA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEI PARQUET E DEI LEGNI OLIATI E/O CERATI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione a base di cere minerali, cere vegetali, oli in solvente alifatico inodore e D-limonene

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la finitura, la protezione e la manutenzione di tutti i tipi di superfici lignee trattate a olio e/o cera all'interno (parquet, rivestimenti, mobili).

PRESTAZIONI:

LIGNOLUX è un prodotto lavaincera per la pulizia, protezione e manutenzione delle superfici in legno interne (pavimenti, rivestimenti, serramenti, arredi) impregnate ad olio e/o cera.

LIGNOLUX:

- è una finissima soluzione liquida di oli e cere con grande capacità di penetrazione e copertura delle fibre lignee;
- pulisce, sgrassa e nutre il materiale, lasciando una finitura cerosa satinata per l'essenza lignea;
- ha un'ottima resistenza al calpestio e allo sporco;
- ripristina, conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del trattamento iniziale;
- è facilmente rilucidabile e manutenzionabile nel tempo.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare piccole quantità di LIGNOLUX sulla superficie e distribuire il prodotto in uno strato sottile con panno morbido e senza lasciare eccessi, fino a completa asciugatura;
- Appena asciutta la superficie, si può lucidare con lucidatrice o spazzola / tampone / panno morbido;
- Solo su superfici lignee molto grezze e estremamente irregolari, può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

Per la manutenzione ordinaria, è possibile lucidare la superficie a secco con l'utilizzo di una lucidatrice.

Periodicità d'utilizzo:

- ogni 2-3 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- ogni 4-6 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

PRECAUZIONI:

- non utilizzare LIGNOLUX su legni verniciati.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver240222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare una reazione allergica cutanea. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – NON provocare il vomito.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici", Idrocarburi, C9, aromatici, D-Limonene

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 640,00. – Limite massimo: 700,00

UFI:QH50-A0PG-P008-003T

Rev4-Ver240222

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei legni:

- indicativamente 1 lt / 30 – 40 mq.

DATI TECNICI:

- Tempo di Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico: 0,79
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 ? T ? 60°C
- Solubilità in acqua: non solubile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30- 60 minuti in funzione dell'aereazione
- Tempo di consolidamento: 1 giorno
- Viscosità cinematica: non disponibile
- Consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it