



OLIO RAVVIVANTE

IMPREGNANTE RIGENERANTE PER LEGNO VERNICIATO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione oleo-cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di oli siccativi, cere minerali, cere modificate, resine, sali metallici siccativi esenti da piombo.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutti gli infissi e serramenti in legno, alluminio, ferro collocato all'interno. Ideale anche per rigenerare vecchie pitture scolorite su strutture (es. alluminio verniciato).

PRESTAZIONI:

Caratteristiche e impiego:

OLIO RAVVIVANTE è un olio ravvivante per infissi, impregnante protettivo, rigenerante e ravvivante, ideale per porte, finestre, persiane e scuretti in legno, alluminio verniciato e ferro battuto.

OLIO RAVVIVANTE:

- è un impregnante idro-oleorepellente oleo-ceroso specifico per il rinnovo delle superfici in legno verniciato e oliato, alluminio verniciato o ferro battuto;
- ripristina il colore di tutto l'infisso anche delle zone deteriorate dagli agenti atmosferici, (opacizzazioni, sbiancamenti e ingrigimenti);
- uniforma il colore della superficie, ridonandone nuova vita;
- riprotegge il materiale senza formare film superficiali;
- non sfoglia né crea spellicolamenti;
- di facile applicazione.

Sulle superfici verniciate esterne recuperate con **OLIO RAVVIVANTE**, si consiglia di applicare su tutta la superficie trattata la finitura di protezione idrorepellente antidegrado e resistente ai raggi U.V. **PROTEGGI INFISSI**.

erniciate esterne recuperate con **OLIO RAVVIVANTE**, si consiglia di applicare su tutta la superficie la finitura di protezione ai raggi U.V. **BARRIER**.

Sulle superfici in legno verniciate interne recuperate con **OLIO RAVVIVANTE**, si consiglia di applicare su tutta la superficie le finitura di protezione per legni interni **LIGNOLIFE** o **LIGNOLIFE OPACO**, per prolungare e proteggere la superficie.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare su superfici precedentemente pulite e asciutte. Si consiglia di effettuare sulle superfici in legno una prima pulizia straordinaria con **SMACCHIA INFISSI** e **TAMPONE BLU** e una seconda pulizia sgrassante con **PULI INFISSI** e **TAMPONE BIANCO** in modo da smacchiare e sgrassare il legno, per prepararlo alla fase di recupero. Nel caso di infissi in alluminio o in ferro sarà sufficiente la pulizia con **PULI INFISSI** e **TAMPONE BIANCO**.

- Agitare **OLIO RAVVIVANTE** prima dell'uso;
- Distribuire **OLIO RAVVIVANTE** in piccole quantità con un **panno morbido** bagnando e strofinando tutta la superficie e seguendo l'assorbimento della superficie. La superficie deve apparire omogenea leggermente umida e senza eccessi.

Asciuga normalmente in 12-24 ore.

PRECAUZIONI:

ATTENZIONE: una volta finita la lavorazione, si consiglia di non accumulare stracci, spugne, segatura ecc., imbevuti di **OLIO RAVVIVANTE** e, per il pericolo di autocombustione, si consiglia di bagnarli con acqua e smaltirli.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver230222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Acido neodecanoico, sale di cobalto
Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Non disperdere nell'ambiente. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici < 2% aromatici. Idrocarburi, C9, aromatici.

VOC (Direttiva 2004/42/CE):

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 408,00. – Limite massimo: 700,00

UFI: RWA0-705G-Y00E-PGTV

Rev8-Ver23112023

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz.

RESA:

- indicativamente 1lt / 70-100 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido giallognolo
- Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,85
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 12 – 24 ore in funzione dell'areazione e temperatura
- Tempo di consolidamento: 3 giorni
- Odore caratteristico

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it