



# LIGNOLIFE OPACO

FINITORE DI RINNOVO DEL PARQUET VERNICIATO OPACO



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Emulsione a base di cera carnauba e resine.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutte le superfici in legno verniciate opache (parquet, rivestimenti, mobili, serramenti interni).

### PRESTAZIONI:

**LIGNOLIFE OPACO** è un finitore resino-ceroso a base di carnauba, specifico per il ripristino del parquet o legno verniciato opaco.

#### LIGNOLIFE OPACO:

- è un prodotto in base acqua di facile utilizzo, inodore;
- si può applicare su tutte le superfici in legno verniciato opaco interno (parquet, rivestimenti, mobili, porte), dove la verniciatura ha perso tono;
- conferisce un nuovo tono al materiale e una finitura opaca naturale;
- ridona una nuova protezione alla verniciatura, è resistente all'usura da calpestio, allo sporco, all'acqua e ai detersivi;
- è un prodotto auto-distendente;
- è di facile manutenzione nel tempo con la pulizia ordinaria con il detersivo PULIBRILL e con l'applicazione una volta ogni 6-12 mesi della cera di manutenzione BEAUTY FLOOR OPACO.

Su superfici in legno, LIGNOLIFE OPACO non può sostituirsi a una riverniciatura nei punti in cui la vernice è stata completamente asportata dall'usura (es. macchie grigie e punti in cui si bagna il legno semplicemente con l'acqua).

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Prima dell'applicazione di LIGNOLIFE OPACO, effettuare una pulizia straordinaria con PULIBRILL e TAMPONE BIANCO, in modo da sgrassare la superficie.
- Agitare molto bene prima dell'uso;
- Stendere 2 mani di LIGNOLIFE OPACO. Il prodotto si distribuisce con vello spandicera, panno in microfibra o spugna. Va steso in strato sottile, bagnando omogeneamente la superficie e senza lasciare eccessi;
- Applicare la seconda mano appena la prima è asciutta;
- Essicca rapidamente, generalmente in 2 – 3 ore in ambienti ben ventilati.
- Evitare l'applicazione del prodotto su superfici troppo calde (es. pavimenti radianti attivo o esposti direttamente ai raggi del sole).

### PRECAUZIONI:

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno;
- evitare l'applicazione di LIGNOLIFE OPACO sulle superfici troppo fredde (< 7°C);
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con LIGNOLIFE OPACO, l'utilizzo di detersivi forti alcalini ed acidi (es. ammoniaca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico);
- evitare l'applicazione del prodotto su superfici troppo calde (es. pavimenti radianti o esposti direttamente ai raggi del sole).

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver300322

#### AVVERTENZE:

#### CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

#### RESA:

- 1 lt / 30-40 mq (per singolo passaggio).

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,025
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)